

日 本 国 特 許 庁

PATENT OFFICE  
JAPANESE GOVERNMENT



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日  
Date of Application:

2000年 7月11日

出 願 番 号  
Application Number:

特願2000-209462

出 願 人  
Applicant (s):


アルプス電気株式会社

CERTIFIED COPY OF  
PRIORITY DOCUMENT

2001年 4月 6日

特許庁長官  
Commissioner,  
Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3027075

【書類名】 特許願

【整理番号】 001057AL

【提出日】 平成12年 7月11日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G22B 5/39

【発明の名称】 交換結合膜と、この交換結合膜を用いた磁気抵抗効果素子、ならびに前記磁気抵抗効果素子を用いた薄膜磁気ヘッド

【請求項の数】 16

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルプス電気株式会社 社内

【氏名】 長谷川 直也

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルプス電気株式会社 社内

【氏名】 斎藤 正路

【特許出願人】

【識別番号】 000010098

【氏名又は名称】 アルプス電気株式会社

【代表者】 片岡 政隆

【代理人】

【識別番号】 100085453

【弁理士】

【氏名又は名称】 野▲崎▼ 照夫

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 041070

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 交換結合膜と、この交換結合膜を用いた磁気抵抗効果素子、ならびに前記磁気抵抗効果素子を用いた薄膜磁気ヘッド

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 反強磁性層と強磁性層とが接して形成され、前記反強磁性層と強磁性層との界面に交換結合磁界が発生し、前記強磁性層の磁化方向が一定方向にされる交換結合膜において、

前記反強磁性層は、元素 X（ただし X は、Pt, Pd, Ir, Rh, Ru, Os のうち 1 種または 2 種以上の元素である）と Mn とを含有する反強磁性材料で形成され、

前記交換結合膜を膜厚方向と平行な切断面に現われる前記反強磁性層に形成された結晶粒界と、強磁性層に形成された結晶粒界とが前記界面の少なくとも一部で不連続であることを特徴とする交換結合膜。

【請求項 2】 前記反強磁性層及び強磁性層は、前記界面と平行な方向に  $[111]$  面として表される等価な結晶面が優先配向している請求項 1 記載の交換結合膜。

【請求項 3】 前記交換結合膜は、下から反強磁性層、強磁性層の順に積層され、さらに前記反強磁性層の下側に、結晶構造が主として面心立方晶から成り、しかも前記界面と平行な方向に  $[111]$  面として表される等価な結晶面が優先配向したシードレイヤが形成されている請求項 2 記載の交換結合膜。

【請求項 4】 前記シードレイヤは、NiFe 合金、あるいは Ni-Fe-Y 合金（ただし Y は、Cr, Rh, Ta, Hf, Nb, Zr, Ti から選ばれる少なくとも 1 種以上）で形成される請求項 3 記載の交換結合膜。

【請求項 5】 前記シードレイヤは常温で非磁性である請求項 3 または 4 に記載の交換結合膜。

【請求項 6】 前記シードレイヤの下には、Ta, Hf, Nb, Zr, Ti, Mo, W のうち少なくとも 1 種以上の元素で形成された下地層が形成されている請求項 3 ないし 5 のいずれかに記載の交換結合膜。

【請求項 7】 前記反強磁性層とシードレイヤとの界面の少なくとも一部は

非整合状態である請求項 3 ないし 6 のいずれかに記載の交換結合膜。

【請求項 8】 前記反強磁性層は、 $X-Mn-X'$  合金（ただし元素  $X'$  は、Ne, Ar, Kr, Xe, Be, B, C, N, Mg, Al, Si, P, Ti, V, Cr, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Ir, Sn, Hf, Ta, W, Re, Au, Pb、及び希土類元素のうち 1 種または 2 種以上の元素である）で形成されている請求項 1 ないし 7 のいずれかに記載の交換結合膜。

【請求項 9】 前記  $X-Mn-X'$  合金は、元素  $X$  と  $Mn$  とで構成される空間格子の隙間に元素  $X'$  が侵入した侵入型固溶体であり、あるいは、元素  $X$  と  $Mn$  とで構成される結晶格子の格子点の一部が、元素  $X'$  に置換された置換型固溶体である請求項 8 記載の交換結合膜。

【請求項 10】 前記元素  $X$  あるいは元素  $X+X'$  の組成比は、45 (at %) 以上 60 (at %) 以下である請求項 1 ないし 9 のいずれかに記載の交換結合膜。

【請求項 11】 前記反強磁性層と強磁性層との界面の少なくとも一部は非整合状態である請求項 1 ないし 10 のいずれかに記載の交換結合膜。

【請求項 12】 反強磁性層と、この反強磁性層と接して形成され、前記反強磁性層との交換異方性磁界により磁化方向が固定される固定磁性層と、前記固定磁性層に非磁性中間層を介して形成されたフリー磁性層と、前記フリー磁性層の磁化方向を前記固定磁性層の磁化方向と交叉する方向へ揃えるバイアス層とを有し、前記反強磁性層とこの反強磁性層と接して形成された固定磁性層とが、請求項 1 ないし請求項 11 のいずれかに記載された交換結合膜により形成されていることを特徴とする磁気抵抗効果素子。

【請求項 13】 反強磁性層と、この反強磁性層と接して形成され、前記反強磁性層との交換異方性磁界により磁化方向が固定される固定磁性層と、前記固定磁性層に非磁性中間層を介して形成されたフリー磁性層とを有し、前記フリー磁性層の上側または下側に、トラック幅  $T_w$  の間隔を空けて反強磁性のエキスチェンジバイアス層が形成され、前記エキスチェンジバイアス層とフリー磁性層とが、請求項 1 ないし請求項 11 のいずれかに記載された交換結合膜により形成さ

れ、前記フリー磁性層の磁化が一定方向にされることを特徴とする磁気抵抗効果素子。

【請求項 1 4】 フリー磁性層の上下に積層された非磁性中間層と、一方の前記非磁性中間層の上および他方の非磁性中間層の下に位置する固定磁性層と、一方の前記固定磁性層の上および他方の固定磁性層の下に位置して、交換異方性磁界によりそれぞれの固定磁性層の磁化方向を一定の方向に固定する反強磁性層と、前記フリー磁性層の磁化方向を前記固定磁性層の磁化方向と交叉する方向に揃えるバイアス層とを有し、前記反強磁性層とこの反強磁性層と接して形成された固定磁性層とが、請求項 1 ないし請求項 1 1 のいずれかに記載された交換結合膜により形成されていることを特徴とする磁気抵抗効果素子。

【請求項 1 5】 非磁性層を介して重ねられた磁気抵抗層と軟磁性層とを有し、前記磁気抵抗層の上側あるいは下側にトラック幅  $T_w$  の間隔を空けて反強磁性層が形成され、前記反強磁性層と磁気抵抗層とが、請求項 1 ないし請求項 1 1 のいずれかに記載された交換結合膜により形成されていることを特徴とする磁気抵抗効果素子。

【請求項 1 6】 請求項 1 2 ないし 1 5 のいずれかに記載された磁気抵抗効果素子の上下にギャップ層を介してシールド層が形成されていることを特徴とする薄膜磁気ヘッド。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、反強磁性層と強磁性層とから成り、前記反強磁性層と強磁性層との界面にて発生する交換結合磁界により、前記強磁性層の磁化方向が一定の方向に固定される交換結合膜に係り、特に大きい前記交換結合磁界を得られるようにした交換結合膜およびこの交換結合膜を用いた磁気抵抗効果素子（スピンバルブ型薄膜素子、AMR素子）、ならびに前記磁気抵抗効果素子を用いた薄膜磁気ヘッドに関する。

【0002】

【従来の技術】

スピバルブ型薄膜素子は、巨大磁気抵抗効果を利用した GMR (giant magnetoresistive) 素子の 1 種であり、ハードディスクなどの記録媒体からの記録磁界を検出するものである。

【 0 0 0 3 】

このスピバルブ型薄膜素子は、GMR 素子の中でも比較的構造が単純で、しかも弱い磁界で抵抗が変化するなど、いくつかの優れた点を有している。

【 0 0 0 4 】

前記スピバルブ型薄膜素子は、最も単純な構造で、反強磁性層、固定磁性層、非磁性中間層およびフリー磁性層から成る。

【 0 0 0 5 】

前記反強磁性層と固定磁性層とは接して形成され、前記反強磁性層と固定磁性層との界面にて発生する交換異方性磁界により、前記固定磁性層の磁化方向は一定方向に単磁区化され固定される。

【 0 0 0 6 】

フリー磁性層の磁化は、その両側に形成されたバイアス層により、前記固定磁性層の磁化方向と交叉する方向に揃えられる。

【 0 0 0 7 】

前記反強磁性層には、Fe-Mn (鉄-マンガン) 合金膜、Ni-Mn (ニッケル-マンガン) 合金膜、あるいは Pt-Mn (白金-マンガン) 合金膜等が一般的に使用されているが、この中でも特に Pt-Mn 合金膜はブロッキング温度が高く、しかも耐食性に優れるなど種々の優れた点を有しており、脚光を浴びている。

【 0 0 0 8 】

【発明が解決しようとする課題】

ところで本発明者らは、反強磁性層に Pt-Mn 合金膜を使用しても前記反強磁性層と固定磁性層間で発生する交換結合磁界は、条件によって大きくできないことがわかった。

【 0 0 0 9 】

前記反強磁性層に Pt-Mn 合金膜を使用した場合には、前記反強磁性層及び固

定磁性層を積層した後、熱処理を施すことによって、前記反強磁性層を不規則格子から規則格子へ変態させ、これによって交換結合磁界を生じさせることができる。

#### 【0010】

しかしながら前記反強磁性層と強磁性層との界面で、反強磁性層を構成する反強磁性材料の原子と、固定磁性層を構成する軟磁性材料の原子とが1対1に対応する、いわゆる整合状態になっていると、前記反強磁性層は上記した規則変態を適切に起せず、大きな交換結合磁界は生じ得ないことがわかった。

#### 【0011】

本発明は上記従来の課題を解決するためのものであり、反強磁性層として、元素X（Xは白金族元素）とMnとを含有する反強磁性材料を用いた場合、大きい交換異方性磁界を発生することができるようにした交換結合膜、およびこの交換結合膜を用いた磁気抵抗効果素子、ならびに前記磁気抵抗効果素子を用いた薄膜磁気ヘッドに関する。

#### 【0012】

##### 【課題を解決するための手段】

本発明は、反強磁性層と強磁性層とが接して形成され、前記反強磁性層と強磁性層との界面に交換結合磁界が発生し、前記強磁性層の磁化方向が一定方向にされる交換結合膜において、

前記反強磁性層は、元素X（ただしXは、Pt, Pd, Ir, Rh, Ru, Osのうち1種または2種以上の元素である）とMnとを含有する反強磁性材料で形成され、

前記交換結合膜を膜厚方向と平行な切断面に現われる前記反強磁性層に形成された結晶粒界と、強磁性層に形成された結晶粒界とが前記界面の少なくとも一部で不連続であることを特徴とするものである。

#### 【0013】

図26は本発明におけるスピバルブ膜を膜厚方向と平行な方向から切断し、その切断面を透過電子顕微鏡（TEM）で観測した写真であり、その模式図が図28に示されている。



## 【0014】

膜構成としては下から、

Si 基板 /  $Al_2O_3$  / 下地層 : Ta (3 nm) / シードレイヤ :  $Ni_{80}Fe_{20}$  /  
反強磁性層 :  $Pt_{54}Mn_{46}$  (15 nm) / 固定磁性層 [Co (1.5 nm) / Ru (0.8 nm) / Co (2.5 nm)] / 非磁性中間層 : Cu (2.5 nm) /  
フリー磁性層 : [Co (1 nm) /  $Ni_{80}Fe_{20}$  (3 nm)] / バックド層 : Cu (1.5 nm) / Ta / Ta 酸化膜、

である。なお各層に記載した括弧書き中の数値は膜厚を示している。

## 【0015】

上記した膜構成を有するスピバルブ膜を成膜後、熱処理を施した。この時の熱処理温度は例えば 200℃ 以上で時間は 2 時間以上である。図 26 に示す透過電子顕微鏡写真は、上記の熱処理後の状態を示したものである。

## 【0016】

図 26 からわかるように、 $PtMn$  (反強磁性層) よりも上側に形成された各層には、隣接する層との界面が全く見えず、単一層のような状態になっている。これは前記  $PtMn$  合金膜よりも上側に形成された各層はそれぞれが原子番号の近い元素で構成されており、なおかつ結晶方位が各層で揃っているために、電子線の吸収や回折特性が似通り、透過電子顕微鏡像中で各層のコントラストに差を生じ難いことによると考えられる。

## 【0017】

一方図 26 に示すように、 $PtMn$  合金膜と前記  $PtMn$  合金膜よりも上側に形成された層との界面は、明確に見てとれる。

## 【0018】

そして透過電子顕微鏡写真には、前記  $PtMn$  合金膜に形成された結晶粒界と、 $PtMn$  合金膜よりも上側に形成された層に現れる結晶粒界も写真にはっきりと映し出されている。前記結晶粒界は膜厚方向に延びて形成されるものが多い。

## 【0019】

ここで図 28 の模式図を参照すると、本発明におけるスピバルブ膜では、例えば前記  $PtMn$  合金に形成された結晶粒界④⑤と、前記  $PtMn$  合金膜よりも

上側の各層に形成された結晶粒界①②③とは、PtMn合金膜と、その上の層との界面で不連続になっていることがわかる。

#### 【0020】

このように反強磁性層に形成された結晶粒界と強磁性層に形成された結晶粒界とが界面で不連続になる原因については、後で考察することにするが、図26の透過電子顕微鏡写真が得られたスピバルブ型薄膜素子であると、交換結合磁界は非常に大きくなり、 $10.9 \times 10^4$  (A/m) 程度の交換結合磁界が得られた。

#### 【0021】

次に図27は従来におけるスピバルブ膜を膜厚方向と平行な方向から切断し、その切断面を透過電子顕微鏡 (TEM) で観測した写真であり、その模式図が図29に示されている。

#### 【0022】

膜構成としては下から、

Si基板 / Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> / 下地層 : Ta (3 nm) / シードレイヤ : Ni<sub>80</sub>Fe<sub>20</sub> (2 nm) / 反強磁性層 : Pt<sub>44</sub>Mn<sub>56</sub> (13 nm) / 固定磁性層 [Co (1.5 nm) / Ru (0.8 nm) / Co (2.5 nm)] / 非磁性中間層 : Cu (2.5 nm) / フリー磁性層 : [Co (1 nm) / Ni<sub>80</sub>Fe<sub>20</sub> (3 nm)] / バックド層 : Cu (1.5 nm) / Ta / Ta酸化膜、

である。なお各層に記載した括弧書き中の数値は膜厚を示している。

#### 【0023】

上記した本発明におけるスピバルブ膜の膜構成との違いは、PtMn合金膜 (反強磁性層) のPt量及び膜厚である。

#### 【0024】

上記した膜構成を有するスピバルブ膜を成膜後、熱処理を施した。この時の熱処理温度は例えば200℃以上で時間は2時間以上である。図27に示す透過電子顕微鏡写真は、上記の熱処理後の状態を示したものである。

#### 【0025】

図27からわかるように、膜厚方向にPtMn合金膜と前記PtMn合金膜の

上に形成された各層とを貫く大きな結晶粒の塊が生じていることがわかる。

## 【 0 0 2 6 】

図 2 9 の模式図を参照すると、P t M n 合金膜と前記 P t M n 合金膜よりも上側に形成された層には、界面を貫いて結晶粒界⑥⑦が形成されている。すなわち比較例のスピバルブ膜においては、P t M n 合金膜に形成される結晶粒界と前記 P t M n 合金膜よりも上側の層に形成される結晶粒界とが、前記界面で連続した状態となっているのである。

## 【 0 0 2 7 】

図 2 7 に示す透過電子顕微鏡写真を有するスピバルブ型薄膜素子では、交換結合磁界が非常に低く、 $0.24 \times 10^4$  (A/m) 程度の交換結合磁界しか得られなかった。

## 【 0 0 2 8 】

以上のように本発明と従来とでは、反強磁性層と強磁性層との界面における、前記反強磁性層に形成された結晶粒界と、強磁性層に形成された結晶粒界との位置が異なるのである。

## 【 0 0 2 9 】

このように結晶粒界に相違が現れるのは、反強磁性層と強磁性層とが如何なる状態で成膜されたかに大きく依存するものと考えられる。

## 【 0 0 3 0 】

反強磁性層は、熱処理を施したときに不規則格子から規則格子に適切に変態せねばならない。強磁性層との間で交換結合磁界を発生させるためである。

## 【 0 0 3 1 】

しかしながら成膜した段階で反強磁性層と強磁性層とが界面で整合状態、すなわち前記反強磁性層の原子の配列と強磁性層の原子の配列が 1 対 1 に対応した状態にあると、前記反強磁性層は熱処理を施しても強磁性層の結晶構造に拘束されて適切な規則変態を起し得ない。

## 【 0 0 3 2 】

一方、上記した非整合状態が保たれても反強磁性層が元々規則変態をし難い組成で形成されていた場合には、前記反強磁性層は熱処理を施しても適切な規則変

態を起し得ない。

【 0 0 3 3 】

すなわち反強磁性層は、強磁性層との界面で非整合状態を保ち、しかも規則変態を起しやすい組成で成膜されることが、大きな交換結合磁界を発生させる上で重要な点である。

【 0 0 3 4 】

そして前記反強磁性層が強磁性層との界面で非整合状態を保ち得ている場合には、前記反強磁性層と強磁性層とはエピタキシャル的成長を遂げずに成膜するものと考えられる。

【 0 0 3 5 】

ここで図 2 7 に示す透過電子顕微鏡写真が得られたスピバルブ膜について考察してみる。上記した膜構成に示したように反強磁性層は  $Pt_{44}Mn_{56}$  で形成されている。そしてこの比較例では交換結合磁界は非常に小さくなったわけであるが、これは反強磁性層が強磁性層との界面で整合状態で成膜され、前記反強磁性層と強磁性層とがエピタキシャル的成長によって形成されたからであると考えられる。

【 0 0 3 6 】

上記エピタキシャル的な成長を遂げたのか否かは、熱処理後による膜構造を見れば明確に判断できる。すなわち図 2 7 に示すように反強磁性層と強磁性層とが大きな結晶粒の塊となり、前記反強磁性層の結晶粒界と強磁性層の結晶粒界とが界面で連続した状態となっていると、成膜段階で反強磁性層と強磁性層はエピタキシャル的に成長したものと推測される。

【 0 0 3 7 】

一方本発明では、成膜段階において反強磁性層と強磁性層はエピタキシャル的な成長によって成膜されていないと推測される。すなわち前記反強磁性層と強磁性層とは成膜段階において、界面で非整合状態を保ち、熱処理によって反強磁性層は適切な規則変態が起ったものと考えられる。そしてこのような規則変態した場合には、図 2 6 に示すように反強磁性層の結晶粒界と強磁性層の結晶粒界は界面において不連続な状態となるのである。

## 【 0 0 3 8 】

なお本発明では前記反強磁性層の結晶粒界と強磁性層の結晶粒界は、前記界面の少なくとも一部において不連続な状態となっていればよい。

## 【 0 0 3 9 】

また前記反強磁性層と強磁性層の結晶配向は、膜面と平行な方向に異なる結晶面が優先配向するものでもよいが、好ましくは同じ等価な結晶面が優先配向するものであることが好ましい。

## 【 0 0 4 0 】

具体的には本発明では、前記反強磁性層及び強磁性層は、前記界面と平行な方向に $[1\ 1\ 1]$ 面として表される等価な結晶面が優先配向していることが好ましい。前記 $[1\ 1\ 1]$ 面とは、ミラー指数を用いて表した単結晶構造の場合における等価な結晶面の総称であり、前記等価な結晶面には $(1\ 1\ 1)$ 面、 $(-1\ 1\ 1)$ 面、 $(1\ -1\ 1)$ 面、 $(1\ 1\ -1)$ 面、 $(-1\ -1\ 1)$ 面、 $(1\ -1\ -1)$ 面、 $(-1\ 1\ -1)$ 面、 $(-1\ -1\ -1)$ 面が存在する。

## 【 0 0 4 1 】

図26と図27に示す透過電子顕微鏡写真を有するスピバルブ型薄膜素子では、共に膜面と平行な方向に $[1\ 1\ 1]$ 面の格子縞が見られ、反強磁性層と前記反強磁性層よりも上側に形成された層は、本発明及び比較例ともに、膜面と平行な方向に $[1\ 1\ 1]$ 面と等価な結晶面が優先配向していると認められる。

## 【 0 0 4 2 】

このように同じ等価な結晶面が反強磁性層と強磁性層とで優先配向している場合には、大きな抵抗変化率 $(\Delta R/R)$ を得ることが可能である。

## 【 0 0 4 3 】

本発明では、このように反強磁性層と強磁性層の膜面と平行な方向における結晶配向を同じ等価な結晶面で優先配向させるために、下記に記すように反強磁性層の下側にシードレイヤを形成したのである。

## 【 0 0 4 4 】

本発明では、前記交換結合膜は、下から反強磁性層、強磁性層の順に積層され、さらに前記反強磁性層の下側に、結晶構造が主として面心立方晶から成り、し

かも前記界面と平行な方向に $[111]$ 面として表される等価な結晶面が優先配向したシードレイヤが形成されていることが好ましい。

【0045】

このように本発明では反強磁性層の下側にシードレイヤを設けることで、前記反強磁性層及び強磁性層は膜面と平行な方向に、代表的に $[111]$ 面として表される等価な結晶面が優先配向する。

【0046】

また本発明では、前記シードレイヤは、NiFe合金、あるいはNi-Fe-Y合金（ただしYは、Cr, Rh, Ta, Hf, Nb, Zr, Tiから選ばれる少なくとも1種以上）で形成されることが好ましく、前記シードレイヤは常温において非磁性体として形成されることが好ましい。

【0047】

また本発明では、前記シードレイヤの下には、Ta, Hf, Nb, Zr, Ti, Mo, Wのうち少なくとも1種以上の元素で形成された下地層が形成されていることが好ましい。

【0048】

さらに本発明では、前記反強磁性層とシードレイヤとの界面の少なくとも一部は非整合状態であることが好ましい。

【0049】

ところで本発明では、上記したように反強磁性層に形成された結晶粒界と強磁性層に形成された結晶粒界とが界面の少なくとも一部で不連続な状態となっているが、この結晶構造は前記反強磁性層とシードレイヤとの界面においても生じていることが好ましい。

【0050】

すなわち本発明では、反強磁性層に形成された結晶粒界とシードレイヤに形成された結晶粒界が界面の少なくとも一部で不連続な状態となっていることが好ましい。これによって前記反強磁性層は熱処理を施したときに、前記シードレイヤの結晶構造に拘束されずに適切な規則変態を起しており、大きな交換結合磁界を得ることが可能になる。

## 【0051】

また本発明では、前記反強磁性層は、 $X-Mn-X'$  合金（ただし元素 $X'$ は、Ne, Ar, Kr, Xe, Be, B, C, N, Mg, Al, Si, P, Ti, V, Cr, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Ir, Sn, Hf, Ta, W, Re, Au, Pb、及び希土類元素のうち1種または2種以上の元素である）で形成されていてもよい。この場合、前記 $X-Mn-X'$ 合金は、元素 $X$ と $Mn$ とで構成される空間格子の隙間に元素 $X'$ が侵入した侵入型固溶体であり、あるいは、元素 $X$ と $Mn$ とで構成される結晶格子の格子点の一部が、元素 $X'$ に置換された置換型固溶体であることが好ましい。これによって反強磁性層の格子定数を広げることができ、強磁性層との界面において、前記強磁性層の原子配列に対して1対1に対応しない原子配列を形成することが可能である。

## 【0052】

また本発明では、前記元素 $X$ あるいは元素 $X+X'$ の組成比は、45 (at%)以上60 (at%)以下であることが好ましい。後述する実験結果により、前記元素 $X$ あるいは元素 $X+X'$ の組成比が上記範囲内であると少なくとも $1.58 \times 10^4$  (A/m)以上の交換結合磁界を得ることができる。なおより好ましくは、前記元素 $X$ あるいは元素 $X+X'$ の組成比は、49 (at%)以上56.5 (at%)以下である。

## 【0053】

また本発明では、前記反強磁性層と強磁性層との界面の少なくとも一部は非整合状態であることが好ましい。

## 【0054】

本発明では、上記した交換結合膜を様々な磁気抵抗効果素子に適用することができる。

## 【0055】

本発明は、反強磁性層と、この反強磁性層と接して形成され、前記反強磁性層との交換異方性磁界により磁化方向が固定される固定磁性層と、前記固定磁性層に非磁性中間層を介して形成されたフリー磁性層と、前記フリー磁性層の磁化方

向を前記固定磁性層の磁化方向と交叉する方向へ揃えるバイアス層とを有し、前記反強磁性層とこの反強磁性層と接して形成された固定磁性層とが、上記した交換結合膜により形成されていることを特徴とするものである。

## 【 0 0 5 6 】

また本発明は、反強磁性層と、この反強磁性層と接して形成され、前記反強磁性層との交換異方性磁界により磁化方向が固定される固定磁性層と、前記固定磁性層に非磁性中間層を介して形成されたフリー磁性層とを有し、前記フリー磁性層の上側または下側に、トラック幅  $T_w$  の間隔を空けて反強磁性のエキスチェンジバイアス層が形成され、前記エキスチェンジバイアス層とフリー磁性層とが、上記した交換結合膜により形成され、前記フリー磁性層の磁化が一定方向にされることを特徴とするものである。

## 【 0 0 5 7 】

また本発明は、フリー磁性層の上下に積層された非磁性中間層と、一方の前記非磁性中間層の上および他方の非磁性中間層の下に位置する固定磁性層と、一方の前記固定磁性層の上および他方の固定磁性層の下に位置して、交換異方性磁界によりそれぞれの固定磁性層の磁化方向を一定の方向に固定する反強磁性層と、前記フリー磁性層の磁化方向を前記固定磁性層の磁化方向と交叉する方向に揃えるバイアス層とを有し、前記反強磁性層とこの反強磁性層と接して形成された固定磁性層とが、上記した交換結合膜により形成されていることを特徴とするものである。

## 【 0 0 5 8 】

また本発明は、非磁性層を介して重ねられた磁気抵抗層と軟磁性層とを有し、前記磁気抵抗層の上側あるいは下側にトラック幅  $T_w$  の間隔を空けて反強磁性層が形成され、前記反強磁性層と磁気抵抗層とが、上記した交換結合膜により形成されていることを特徴とするものである。

## 【 0 0 5 9 】

また本発明における薄膜磁気ヘッドは、上記した磁気抵抗効果素子の上下にギャップ層を介してシールド層が形成されていることを特徴とするものである。

## 【 0 0 6 0 】



## 【発明の実施の形態】

図 1 は本発明の第 1 実施形態のシングルスピンバルブ型磁気抵抗効果素子の全体構造を A B S 面側から見た断面図である。なお、図 1 では X 方向に延びる素子の中央部分のみを破断して示している。

## 【0061】

このシングルスピンバルブ型磁気抵抗効果素子は、ハードディスク装置に設けられた浮上式スライダのトレーリング側端部などに設けられて、ハードディスクなどの記録磁界を検出するものである。なお、ハードディスクなどの磁気記録媒体の移動方向は Z 方向であり、磁気記録媒体からの洩れ磁界の方向は Y 方向である。

## 【0062】

図 1 の最も下に形成されているのは T a, H f, N b, Z r, T i, M o, W のうち 1 種または 2 種以上の元素などの非磁性材料で形成された下地層 6 である。前記下地層 6 は、その上に形成されるシードレイヤ 2 2 の { 1 1 1 } 面として表される等価な結晶面を、膜面と平行な方向に優先配向させるために設けられたものである。前記下地層 6 は例えば 5 0 Å 程度の膜厚で形成される。

## 【0063】

前記シードレイヤ 2 2 は、主として面心立方晶から成り、前記反強磁性層 4 との界面と平行な方向に、代表的に { 1 1 1 } 面として表される等価な結晶面が優先配向されている。前記シードレイヤ 2 2 は、N i F e 合金、あるいは N i - F e - Y 合金（ただし Y は、C r, R h, T a, H f, N b, Z r, T i から選ばれる少なくとも 1 種または 2 種以上）で形成されることが好ましい。

## 【0064】

ここで「等価な結晶面」とは、ミラー指数を用いて表した結晶格子面を示し、前記 [ 1 1 1 ] 面として表される等価（同等）な結晶面としては ( 1 1 1 ) 面、 ( - 1 1 1 ) 面、 ( 1 - 1 1 ) 面、 ( 1 1 - 1 ) 面、 ( - 1 - 1 1 ) 面、 ( 1 - 1 - 1 ) 面、 ( - 1 1 - 1 ) 面、 ( - 1 - 1 - 1 ) 面が存在する。

## 【0065】

すなわち本発明では、前記シードレイヤ 2 2 は ( 1 1 1 ) 面や、それと等価な

(1-11) 面等が膜面と平行な方向に優先配向しているのである。

【0066】

また本発明では前記シードレイヤ22は常温にて非磁性であることが好ましい。前記シードレイヤ22を常温で非磁性とすることにより、波形の非対称性（アシンメトリー）の悪化を防ぐことができるとともに、非磁性にするために添加する元素Y（後述）の効果により、前記シードレイヤ22の比抵抗を大きくすることができ、導電層から流れるセンス電流の前記シードレイヤ22への分流を抑制することが可能である。前記センス電流がシードレイヤ22に分流しやすくなると、抵抗変化率（ $\Delta R/R$ ）の低下やバルクハウゼンノイズの発生に繋がり好ましくない。

【0067】

前記シードレイヤ22を非磁性で形成するには、上記した材質のうちNi-Y合金（ただしYは、Cr, Rh, Ta, Hf, Nb, Zr, Tiから選ばれる少なくとも1種または2種以上）を選択できる。これら材質は、結晶構造が面心立方晶であり、しかも膜面と平行な方向に、代表的に[111]面として表される等価な結晶面が優先配向しやすく好ましい。前記シードレイヤ22は、例えば30Å程度で形成される。

【0068】

前記シードレイヤ22の上には反強磁性層4が形成される。前記反強磁性層4は、元素X（ただしXは、Pt, Pd, Ir, Rh, Ru, Osのうち1種または2種以上の元素である）とMnとを含有する反強磁性材料で形成されることが好ましい。

【0069】

これら白金族元素を用いたX-Mn合金は、耐食性に優れ、またブロッキング温度も高く、さらに交換結合磁界（ $H_{ex}$ ）を大きくできるなど反強磁性材料として優れた特性を有する。特に白金族元素のうちPtを用いることが好ましい。例えば二元系で形成されたPtMn合金を使用することができる。

【0070】

また本発明では、前記反強磁性層4を元素Xと元素X'（ただし元素X'は、

Ne, Ar, Kr, Xe, Be, B, C, N, Mg, Al, Si, P, Ti, V, Cr, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Hf, Ta, W, Re, Au, Pb、及び希土類元素のうち1種または2種以上の元素である）とMnとを含有する反強磁性材料で形成してもよい。

## 【0071】

なお前記元素X'には、元素XとMnとで構成される空間格子の隙間に侵入し、または元素XとMnとで構成される結晶格子の格子点の一部と置換する元素を用いることが好ましい。ここで固溶体とは、一つの結晶相内において、均一に成分が混ざり合った固体のことを指している。

## 【0072】

侵入型固溶体あるいは置換型固溶体とすることで、前記X-Mn合金膜の格子定数に比べて、前記X-Mn-X'合金の格子定数を大きくすることができるので、後述する固定磁性層3の格子定数との差を広げることができ、前記反強磁性層4と固定磁性層3との界面構造を非整合状態にしやすいことができる。また特に置換型で固溶する元素X'を使用する場合は、前記元素X'の組成比が大きくなりすぎると、反強磁性としての特性が低下し、固定磁性層3との界面で発生する交換結合磁界が小さくなってしまう。特に本発明では、侵入型で固溶し、不活性ガスの希ガス元素（Ne, Ar, Kr, Xeのうち1種または2種以上）を元素X'として使用することが好ましいとしている。希ガス元素は不活性ガスなので、希ガス元素が、膜中に含有されても、反強磁性特性に大きく影響を与えることがなく、さらに、Arなどは、スパッタガスとして従来からスパッタ装置内に導入されるガスであり、ガス圧を適正に調節するのみで、容易に、膜中にArを侵入させることができる。

## 【0073】

なお、元素X'にガス系の元素を使用した場合には、膜中に多量の元素X'を含有することは困難であるが、希ガスの場合においては、膜中に微量侵入させるだけで、熱処理によって発生する交換結合磁界を、飛躍的に大きくできる。

## 【0074】

なお本発明では、好ましい前記元素X'の組成範囲は、at%で0.2から10であり、より好ましくは、at%で、0.5から5である。また本発明では前記元素XはPtであることが好ましく、よってPt-Mn-X'合金を使用することが好ましい。

## 【0075】

次に前記反強磁性層4の上には3層膜で形成された固定磁性層3が形成されている。

## 【0076】

前記固定磁性層3は、Co膜11とRu膜12とCo膜13とで形成され、前記反強磁性層4との界面での交換結合磁界により前記Co膜11とCo膜13の磁化方向は互いに反平行状態にされる。これは、いわゆるフェリ磁性結合状態と呼ばれ、この構成により固定磁性層3の磁化を安定した状態にでき、また前記固定磁性層3と反強磁性層4との界面で発生する交換結合磁界を大きくすることができる。

## 【0077】

なお前記Co膜11は例えば20Å程度で形成され、Ru膜12は8Å程度で形成され、Co膜13は15Å程度で形成される。

## 【0078】

なお前記固定磁性層3は3層膜で形成されなくても良く、例えば単層膜で形成されてもよい。また各層11, 12, 13は、上記した磁性材料以外の材料によって形成してもよい。

## 【0079】

前記固定磁性層3の上には非磁性中間層2が形成されている。前記非磁性中間層2は、例えばCuで形成されている。なお本発明における磁気抵抗効果素子が、トンネル効果の原理を用いたトンネル型磁気抵抗効果素子(TMR素子)の場合、前記非磁性中間層2は、例えばAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>等の絶縁材料で形成される。

## 【0080】

さらに前記非磁性中間層2の上には2層膜で形成されたフリー磁性層1が形成される。

## 【0081】

前記フリー磁性層1は、NiFe合金膜9とCo膜10の2層で形成される。図1に示すように前記Co膜10を非磁性中間層2と接する側に形成することにより、前記非磁性中間層2との界面での金属元素等の拡散を防止し、 $\Delta R/R$ （抵抗変化率）を大きくすることができる。

## 【0082】

なお前記NiFe合金膜9は、例えば前記Niを80（at%）、Feを20（at%）として形成する。また前記NiFe合金膜9の膜厚を例えば45Å程度、Co膜を5Å程度で形成する。

## 【0083】

図1に示すように前記フリー磁性層1の上にはTa, Hf, Nb, Zr, Ti, Mo, Wのうち1種または2種以上の元素などの非磁性材料で形成された保護層7が形成されている。

## 【0084】

さらに前記下地層6から保護層7までの積層膜の両側にはハードバイアス層5及び導電層8が形成されている。前記ハードバイアス層5からのバイアス磁界によってフリー磁性層1の磁化はトラック幅方向（図示X方向）に揃えられる。

## 【0085】

前記ハードバイアス層5、5は、例えばCo-Pt（コバルト-白金）合金やCo-Cr-Pt（コバルト-クロム-白金）合金などで形成されており、導電層8、8は、 $\alpha$ -Ta、Au、Cr、Cu（銅）やW（タングステン）などで形成されている。なお上記したトンネル型磁気抵抗効果素子の場合、前記導電層8、8は、フリー磁性層1の下側と、反強磁性層4の上側にそれぞれ形成されることになる。

## 【0086】

また本発明では、上記したフリー磁性層1の上に、金属材料あるいは非磁性金属のCu, Au, Agからなるバックド層が形成されていてもよい。例えば前記バックド層の膜厚は12～20Å程度で形成される。

## 【0087】

また前記保護層 7 には、Ta などから成りその表面が酸化された酸化層が形成されていることが好ましい。

#### 【0088】

前記バックド層が形成されることによって、磁気抵抗効果に寄与する＋スピン（上向きスピン：up spin）の電子における平均自由工程（mean free path）を延ばし、いわゆるスピンフィルター効果（spin filter effect）によりスピバルブ型磁気素子において、大きな抵抗変化率が得られ、高記録密度化に対応できるものとなる。

#### 【0089】

上記した各層を積層した後、本発明では熱処理を施して反強磁性層 4 と固定磁性層 3 との界面に交換結合磁界（Hex）を発生させ、これにより前記固定磁性層 3 の磁化をハイト方向（図示 Y 方向）に固定するが、熱処理後における前記スピバルブ型薄膜素子では、以下のような結晶配向を有している。

#### 【0090】

前記結晶配向については、主に反強磁性層と強磁性層（固定磁性層）とで形成される交換結合膜を中心して説明する。

#### 【0091】

本発明では上記したように、反強磁性層 4 の下側にシードレイヤ 22 が形成されている。前記シードレイヤ 22 は、代表的に [1 1 1] 面として表される等価な結晶面が膜面に優先配向するように形成されているが、これによって前記シードレイヤ 22 上に形成される反強磁性層 4 もまた膜面と平行な方向に、前記シードレイヤ 22 と同じ結晶面が膜面と平行方向に優先配向される。

#### 【0092】

例えばシードレイヤ 22 は、膜面と平行な方向に（-1 1 1）面が優先配向する場合、前記シードレイヤ 22 上に形成される反強磁性層 4 も膜面と平行な方向に（-1 1 1）面が優先配向する。

#### 【0093】

さらに前記反強磁性層 4 の上に形成される固定磁性層 3 もまた前記反強磁性層 4 と同じ等価な結晶面が膜面と平行な方向に優先配向する。

## 【 0 0 9 4 】

すなわち本発明では、シードレイヤ 2 2、反強磁性層 4 及び固定磁性層 3 は、膜面と平行な方向に、代表的に  $\{111\}$  面として表される同じ等価な結晶面が優先配向しているのである。

## 【 0 0 9 5 】

なお本発明では、前記膜面と平行な方向に優先配向する結晶面は、代表的に  $[111]$  面として表される等価な結晶面であることが好ましいが、これは前記結晶面が最密面であるからである。例えば磁気ヘッド装置内の環境温度やセンス電流密度が高くなると、特に熱的な安定性が求められるが、膜面と平行な方向に最密面である  $[111]$  面として表される等価な結晶面が優先配向すると膜厚方向の原子の拡散が起こり難く、多層膜界面の熱的安定性が増し、特性の安定化を図ることが可能である。

## 【 0 0 9 6 】

本発明ではこのように反強磁性層 4 及び固定磁性層 3 は、膜面と平行な方向に同じ等価な結晶面が優先配向するが、さらに本発明では、前記結晶面内に存在する、ある同じ結晶軸の少なくとも一部が、前記反強磁性層 4 及び固定磁性層 3 とで互いに異なる方向を向いているのである（図 1 4 参照）。なお図 1 4 では、例えば  $(111)$  面内に存在する  $[110]$  方向が、前記反強磁性層 4 と固定磁性層 3 とで互いに異なる方向を向いていることがわかる。

## 【 0 0 9 7 】

このような結晶配向を生じる原因としては、前記反強磁性層 4 と固定磁性層 3 とを成膜段階（熱処理前）において、如何なる状態で成膜したかに依存すると考えられる。

## 【 0 0 9 8 】

例えば反強磁性層 4 の材質及び組成比を調整し、前記反強磁性層 4 の格子定数を固定磁性層 3 の格子定数よりも充分に大きくした状態で各層を成膜すると、前記反強磁性層 4 及び固定磁性層 3 は、エピタキシャル的な成長をしづらいものと考えられる。

## 【 0 0 9 9 】

エピタキシャル的に成膜されると、反強磁性層 4 と固定磁性層 3 とで全ての結晶方位が平行関係を有して成膜されやすい。そして前記反強磁性層 4 と固定磁性層 3 との界面では、前記界面と平行な方向に同じ等価な結晶面が優先配向するのみならず、前記結晶面内に存在する、反強磁性層 4 と固定磁性層 3 とのある同一の等価な結晶軸が同じ方向に向き、前記界面で反強磁性層 4 の原子の配列と固定磁性層 3 の原子の配列とが 1 対 1 に対応しやすくなる（図 1 5 参照）。なお図 1 5 には具体的な例として、 $(111)$  面内に存在する  $[110]$  方向が、反強磁性層 3 1 と強磁性層 3 0 とで同じ方向を向いていることが示されている。

#### 【0100】

このような結晶配向が熱処理前の段階で生じていると、前記反強磁性層 4 は熱処理を施しても固定磁性層 3 の結晶構造に拘束されて、適切な規則変態を起せず、交換結合磁界は非常に低下してしまう。

#### 【0101】

本発明では、上記のようなエピタキシャル的な成長をせずに、反強磁性層 4 と固定磁性層 3 とが成膜されたものと考えられ、このような成膜状態で熱処理を施すと、前記反強磁性層 4 は固定磁性層 3 の結晶構造に拘束されず適切な規則変態を起す。熱処理後の本発明におけるスピンバルブ膜の膜構造を観測すると、前記反強磁性層 4 と固定磁性層 3 は、膜面と平行な方向に互いに同じ等価な結晶面が優先配向しながらも、前記膜面と平行な方向に配向しない他の結晶面では、前記反強磁性層 4 と固定磁性層 3 とで平行関係を保たず、この結果、前記膜面平行に配向した前記結晶面内に存在する、ある同じ等価な結晶軸の少なくとも一部は、反強磁性層 4 と固定磁性層 3 とで互いに異なる方向を向いているのである。

#### 【0102】

本発明では、上記した結晶配向を生じさせるための一つの方法として反強磁性層 4 の下側にシードレイヤ 2 2 を敷いた。既に説明したように、シードレイヤ 2 2 を設けることで前記シードレイヤ 2 2 上に形成される反強磁性層 4 及び固定磁性層 3 は膜面と平行な方向に同じ等価な結晶面が優先配向し、このような結晶配向は、大きな抵抗変化率 ( $\Delta R/R$ ) をもたらす。

#### 【0103】



また本発明では、前記反強磁性層 4 及び固定磁性層 3 の膜面平行な方向に配向する前記結晶面内に存在する、ある同じ等価な結晶軸の少なくとも一部は互いに異なる方向を向いているが、このような結晶方位の存在は、熱処理段階で前記反強磁性層 4 は固定磁性層 3 の結晶構造に拘束されずに、不規則相としての面心立方格子から規則相としての CuAu-I 型の面心正方格子に適切に変態したものと考えられ、従来に比べて大きな交換結合磁界を得ることが可能である。なお本発明では、熱処理後において前記反強磁性層 4 の少なくとも一部の結晶構造が CuAu-I 型の面心正方規則格子となっていればよい。

## 【0104】

また上記した結晶配向を有するか否かは、反強磁性層 4 及び固定磁性層 3 とを膜厚方向（図示 Z 方向）から切断し、その切断面における結晶構造を見ることによって判断することが可能である。

## 【0105】

すなわち本発明では、前記切断面に現われる前記反強磁性層 4 の結晶粒界と、固定磁性層 3 の結晶粒界とが、前記反強磁性層 4 と固定磁性層 3 との界面の少なくとも一部で不連続な状態となっているのである。

## 【0106】

図 2 6, 2 8（図 2 6 は透過電子顕微鏡写真（TEM 写真）、図 2 8 は図 2 6 に示す写真の模式図）に示すように本発明では、PtMn 合金膜（反強磁性層 4）に形成された結晶粒界④⑤と、前記反強磁性層 4 上層に形成された結晶粒界①②③とが、前記界面で不連続な状態になっており、このような不連続状態が生じる場合には、前記界面において反強磁性層 4 の膜面方向の結晶面と、固定磁性層 3 の膜面方向の結晶面とに存在する、ある同じ等価な結晶軸の少なくとも一部が異なる方向を向いているものと推測できる。

## 【0107】

図 2 6, 2 8 に示す結晶構造は、比較例として表される図 2 7, 2 9（図 2 7 は透過電子顕微鏡写真（TEM 写真）、図 2 9 は図 2 7 に示す写真の模式図）に示す結晶組織とは明らかに異なることがわかる。図 2 7, 2 9 では、PtMn 合金膜（反強磁性層 4）に形成された結晶粒界と、PtMn 合金膜の上の層に形成

された結晶粒界が界面で連続し、反強磁性層 4 からその上の層にかけて前記界面を貫く大きな結晶粒が形成されているからである。

#### 【0108】

本発明のように図 26, 28 に示すような結晶粒界を有する交換結合膜であると、成膜段階において前記反強磁性層 4 と固定磁性層 3 とはエピタキシャル的な成長をせずに成膜されたものと考えられ、したがって熱処理によって前記反強磁性層 4 は固定磁性層 3 の結晶構造に拘束されずに適切な規則変態を起しており、大きな交換結合磁界を得ることができるのである。

#### 【0109】

また本発明では、反強磁性層 4 と固定磁性層 3 とを成膜し、熱処理を施した後において、前記反強磁性層 4 と固定磁性層 3 との結晶配向を透過電子線回折像によって観測し、この透過電子線回折像が以下に説明するような回折図形として得られたなら、反強磁性層 4 と固定磁性層 3 との結晶配向は、前記反強磁性層 4 と固定磁性層 3 との界面と平行な方向に同じ等価な結晶面が優先配向し、しかも前記結晶面内に存在する、ある同じ等価な結晶軸の少なくとも一部は前記反強磁性層 4 と固定磁性層 3 とで互いに異なる方向を向いているものと推定することが可能である。

#### 【0110】

本発明では、まず反強磁性層 4 と固定磁性層 3 との界面と平行方向から電子線（ビーム）を入射させ、反強磁性層 4 及び固定磁性層 3 のそれぞれについて透過電子線回折像を得る。

#### 【0111】

前記反強磁性層 4 及び固定磁性層 3 の透過電子線回折像には、それぞれの層の各結晶面に相当する逆格子点に対応した回折斑点が現れる。前記逆格子点（＝回折斑点）はミラー指数により表される結晶面であり、例えば前記逆格子点は（110）面などである。

#### 【0112】

次に前記回折斑点に指数付けを行う。ビーム原点から回折斑点までの距離  $r$  は、格子面間隔  $d$  に反比例するため、 $r$  を測定することで  $d$  を知ることができる。

PtMnやCoFe, NiFe等の各結晶格子面 $\{hkl\}$ の面間隔は、ある程度既知であるため、各回折斑点に等価な $\{hkl\}$ なる指数付けをすることができる。また、一般的な透過電子線回折像の文献には、単結晶構造の結晶粒の各種の方向に対して観測あるいは計算された、各回折斑点に $\{hkl\}$ なる特定の指数付けがなされた透過電子線回折図形が掲載されている。このような文献を用いて、上記の反強磁性層4及び固定磁性層3の透過電子線回折像から得られた回折斑点が、単結晶構造の場合の、どの結晶面の回折斑点と同一あるいは類似しているかを判別し、前記単結晶の場合と同様の指数付け $\{hkl\}$ を各個別の回折斑点毎に行う。

#### 【0113】

そして上記した反強磁性層4の透過電子線回折像と、固定磁性層3の透過電子線回折像とに現れたビーム原点同士を一致させて、各回折像を重ねあわせる。

#### 【0114】

あるいは反磁性層4と固定磁性層3の両者に同時に電子線が照射される範囲で透過電子線回折像を得る。

#### 【0115】

本発明では、前記回折斑点のうち、反強磁性層4の回折像と固定磁性層3の回折像とで同じ指数付けがなされ且つビーム原点からみたときに膜厚方向に位置する、ある結晶面を示す回折斑点と、前記ビーム原点とを結んだ第一仮想線は、前記反強磁性層の回折像及び強磁性層の回折像とで互いに一致する(図16, 18参照; 図16は透過電子線回折像、図18は図16に示す回折像の模式図)。これは、前記反強磁性層4と固定磁性層3とが膜面方向に同じ等価な結晶面が優先配向していることを意味する。

#### 【0116】

さらに本発明では、同じ指数付けがなされ、且つ前記ビーム原点からみたときに前記膜厚方向以外の方向に位置する、ある結晶面を示す回折斑点と、前記ビーム原点とを結んだ第二仮想線は、前記反強磁性層の回折像及び強磁性層の回折像とで互いにずれているのである(図16, 18参照)。これは、すなわち膜面と平行な方向に配向しない結晶面については、反強磁性層4と固定磁性層3とで互

いに平行関係になっていないことを意味している。あるいは、前記ビーム原点からみたときに、前記膜厚方向以外の方向に位置する、ある結晶面を示す回折斑点が反強磁性層あるいは強磁性層の一方の回折像のみに現れる状態でも、反強磁性層 4 と固定磁性層 3 とで互いに平行関係になっていない。

#### 【0 1 1 7】

本発明では、図 1 7, 1 9 (図 1 7 は透過電子線回折像、図 1 9 は図 1 7 に示す回折像の模式図) に示す比較例とは明らかに異なる回折像を得ることができる。図 1 7, 1 9 に示す比較例では、同じ指数付けがなされ、且つ前記ビーム原点からみたときに前記膜厚方向以外の方向に位置する、ある結晶面を示す回折斑点と、前記ビーム原点とを結んだ第二仮想線が、反強磁性層 4 と固定磁性層 3 との回折像で互いに一致しているからである。

#### 【0 1 1 8】

本発明では図 1 6 に示すような透過電子線回折像が得られた場合には、反強磁性層 4 と固定磁性層 3 は膜面と平行な方向に同じ等価な結晶面が優先配向し、前記結晶面内に存在する、ある同じ等価な結晶軸の少なくとも一部が、前記反強磁性層 4 と固定磁性層 3 とで互いに異なる方向を向いているものと推測できる。

#### 【0 1 1 9】

よって上記した透過電子線回折像が得られるスピバルブ膜であれば、熱処理を施した段階で反強磁性層 4 は適切な規則変態を起しており、大きな交換結合磁界を得ることが可能である。

#### 【0 1 2 0】

なお本発明では、前記膜厚方向に位置する回折斑点は、代表的に { 1 1 1 } 面として表される等価な結晶面を示していることが好ましい。

#### 【0 1 2 1】

また本発明では、前記反強磁性層 4 と固定磁性層 3 との結晶配向を上記とは別の方向から透過電子線回折像によって観測し、この透過電子線回折像が以下に説明するような回折図形として得られたなら、反強磁性層 4 と固定磁性層 3 は、膜面と平行な方向に同じ等価な結晶面が優先配向し、しかも前記結晶面内に存在する、ある同じ等価な結晶軸の少なくとも一部が、前記反強磁性層 4 と固定磁性層

3 とで互いに異なる方向を向いているものと推測できる。

#### 【0 1 2 2】

すなわち本発明では、反強磁性層 4 と固定磁性層 3 との界面と垂直方向から電子線（ビーム）を入射させ、反強磁性層 4 及び固定磁性層 3 のそれぞれについて同時に透過電子線回折像を得る（図 2 0 及び図 2 1 参照；図 2 0 は反強磁性層 4 の回折像の模式図、図 2 1 は固定磁性層 3 の回折像の模式図）。

#### 【0 1 2 3】

前記反強磁性層 4 及び固定磁性層 3 の透過電子線回折像には、同じ逆格子面の回折斑点が現れる。前記逆格子面すなわち電子線回折像の投影面は、入射電子線と垂直な結晶面と平行であり、例えば前記逆格子面と平行な結晶面は（1 1 1）面などである。なお本発明では、前記界面と垂直な方向は、代表的に  $\langle 1 1 1 \rangle$  方向として表される等価な結晶軸の方向であり、あるいは反強磁性層及び強磁性層の前記界面と平行な結晶面は、代表的に  $[1 1 1]$  面として表される等価な結晶面であることが好ましい。

#### 【0 1 2 4】

次に、単結晶構造の場合の透過電子線回折像の文献などを参照して、前記回折斑点に指数付けを行う。反強磁性層 4 と固定磁性層 3 には格子定数の違い、すなわち格子面間隔の違いがあるため反強磁性層 4 の透過電子線回折斑点と、固定磁性層 3 の透過電子線回折斑点とは、それらの斑点のビーム原点との距離の違いにより容易に判別できる（図 2 2 参照）。

#### 【0 1 2 5】

本発明では、前記回折斑点のうち、反強磁性層 4 の回折像と、固定磁性層 3 の回折像とで同じ指数付けがなされた、ある回折斑点からビーム原点までを結んだ仮想線（仮想線①と仮想線②、及び仮想線③と仮想線④）は、前記反強磁性層の回折像及び強磁性層の回折像とで互いにずれた状態となっている（図 2 2 参照）。これは、膜面と平行な方向に配向した結晶面内に存在する、ある同じ等価な結晶軸の方位が、反強磁性層 4 と固定磁性層 3 とで互いに異なる方向を向いていることを意味する。あるいは前記回折斑点のうち、ある指数付けがされた回折斑点が、反強磁性層あるいは強磁性層の一方の回折像にのみ現れる状態でも反強磁性層

4 と固定磁性層 3 とで互いに異なる方向を向いていることを意味する。

【 0 1 2 6 】

上記の本発明における透過電子線回折像は、図 2 3 ないし図 2 5（図 2 3 は反強磁性層の回折像の模式図、図 2 4 は固定磁性層の回折像の模式図、図 2 5 は図 2 3 と図 2 4 とを重ねあわせた模式図）に示す比較例の透過電子線回折像とは明らかに異なることがわかる。

【 0 1 2 7 】

図 2 5 に示すように、ある回折斑点からビーム原点まで結んだ仮想線⑤⑥は、前記反強磁性層の回折像及び強磁性層の回折像とで互いに一致しているからである。

【 0 1 2 8 】

本発明では、図 2 0 ないし図 2 2 に示す透過電子線回折像が得られた場合には、反強磁性層 4 と固定磁性層 3 は膜面と平行な方向に同じ等価な結晶面が優先配向するが、前記結晶面内に存在する、ある同じ等価な結晶軸の少なくとも一部が、前記反強磁性層 4 と固定磁性層 3 とで互いに異なる方向を向いていると推測される。

【 0 1 2 9 】

よって上記した透過電子線回折像が得られるスピバルブ膜であれば、熱処理を施した段階で反強磁性層 4 は適切な規則変態を起しており、大きな交換結合磁界を得ることが可能である。

【 0 1 3 0 】

以上のように本発明におけるスピバルブ型薄膜素子の結晶配向、及び結晶粒界の特徴点を説明したが、このような結晶配向、及び結晶粒界を得るには、前記反強磁性層 4 と固定磁性層 3 とを成膜したとき、前記反強磁性層 4 と固定磁性層 3 とが界面においていわゆる非整合状態になっていなければならない。

【 0 1 3 1 】

非整合状態とは、反強磁性層 4 の原子の配列と固定磁性層 3 の原子の配列が前記界面で 1 対 1 に対応しない状態のことを言うが、このような非整合状態を作るには前記反強磁性層 4 の格子定数を前記固定磁性層 3 の格子定数に比して広げて

おくことが必要である。

#### 【0132】

それに加えて前記反強磁性層4は熱処理によって適切な規則変態を起さなければならない。前記固定磁性層3との界面が非整合状態であっても前記反強磁性層4が規則変態を引き起こさない場合には、結局、交換結合磁界は低くなってしまう。

#### 【0133】

上記した成膜段階における非整合状態、及び規則変態を起すか否かの適正化は、反強磁性層4を構成する各構成元素の組成比によるところが大きいと考えられる。

#### 【0134】

本発明では、反強磁性層4の元素Xあるいは元素X+X'の原子%を45(at%)以上60(at%)以下に設定することが好ましい。これによって成膜段階において、固定磁性層3との界面が非整合状態にされ、しかも前記反強磁性層4は熱処理によって適切な規則変態を起すものと推測される。

#### 【0135】

そして上記の組成範囲内で形成された反強磁性層4を使用することにより、熱処理後のスピバルブ型薄膜素子では、前記反強磁性層4と固定磁性層3との結晶配向を、膜面と平行な方向に同じ等価な結晶面を優先配向させ、しかも前記反強磁性層4及び固定磁性層3の前記結晶面内に存在する、ある同じ等価な結晶軸の少なくとも一部を互いに異なる方向に向かせることが可能である。また前記反強磁性層4の結晶粒界と、固定磁性層3の結晶粒界とを界面の少なくとも一部で不連続な状態にすることができる。上記の組成範囲内であると後述する実験結果によれば $1.58 \times 10^4$  (A/m)以上の交換結合磁界を得ることが可能である。

#### 【0136】

また本発明では、前記元素Xあるいは元素X+X'の原子%を、49(at%)以上56.5(at%)以下に設定することが好ましい。これにより $7.9 \times 10^4$  (A/m)以上の交換結合磁界を得ることが可能である。

## 【 0 1 3 7 】

また本発明では、上記した結晶配向を有するスピバルブ型薄膜素子では、熱処理後において、前記反強磁性層 4 と固定磁性層 3 との界面の少なくとも一部を非整合状態にすることが可能である。

## 【 0 1 3 8 】

また上記した反強磁性層 4 と固定磁性層 3 との結晶配向、及び透過電子線回折像は、シードレイヤ 2 2 と反強磁性層 4 間にも観測される。すなわち前記シードレイヤ 2 2 と反強磁性層 4 との間においても膜面と平行な方向に同じ等価な結晶面が優先配向し、しかも前記結晶面内に存在する、ある同じ等価な結晶軸の少なくとも一部が、前記シードレイヤ 2 2 と反強磁性層 4 とで互いに異なる方向を向いている。

## 【 0 1 3 9 】

また膜厚方向と平行な方向の断面において、前記シードレイヤ 2 2 の結晶粒界と反強磁性層 4 の結晶粒界との少なくとも一部は不連続な状態となっている。

## 【 0 1 4 0 】

このような結晶配向及び結晶粒界がシードレイヤ 2 2 と反強磁性層 4 との間に存在すると、前記シードレイヤ 2 2 と反強磁性層 4 との界面では少なくとも一部が非整合状態を保ちやすく、したがって前記反強磁性層 4 は前記シードレイヤ 2 2 の結晶構造に拘束されずに適切な規則変態を起しており、さらに大きな交換結合磁界が得られるのである。

## 【 0 1 4 1 】

また本発明では前記反強磁性層 4 の膜厚を 7 nm ～ 30 nm の範囲内で形成することが好ましい。このように本発明では前記反強磁性層 4 の膜厚を薄くしてもなお適切な交換結合磁界を発生させることができる。

## 【 0 1 4 2 】

図 2 は、別のスピバルブ型薄膜素子の構造を示す部分断面図である。

このスピバルブ型薄膜素子では、下から下地層 6、NiFe 合金膜 9 と Co 膜 10 とから成るフリー磁性層 1、非磁性中間層 2、及び Co 膜 11、Ru 膜 12、及び Co 膜 13 から成る固定磁性層 3、反強磁性層 4 及び保護層 7 が積層さ



れている。そして前記積層膜の両側にはハードバイアス層 5、5 及び導電層 8、8 が形成されている。

## 【0 1 4 3】

なお各層の材質等に関しては図 1 に説明したスピバルブ型薄膜素子と同じである。

## 【0 1 4 4】

図 2 に示すスピバルブ型薄膜素子では、反強磁性層 4 と固定磁性層 3 は膜面と平行な方向に同じ等価な結晶面が優先配向し、前記結晶面内に存在する、ある同じ等価な結晶軸の少なくとも一部が、前記反強磁性層 4 と固定磁性層 3 とで互いに異なる方向を向いている。

## 【0 1 4 5】

また前記反強磁性層 4 と固定磁性層 3 とを膜厚と平行な方向（図示 Z 方向）から断面としてみたときに、前記反強磁性層 4 の結晶粒界と前記固定磁性層 3 の結晶粒界は、界面の少なくとも一部において不連続な状態になっている。

## 【0 1 4 6】

このため前記界面の少なくとも一部は非整合状態を保ち、前記反強磁性層 4 は熱処理によって適切な規則変態がなされており、大きな交換結合磁界を得ることが可能である。

## 【0 1 4 7】

なお反強磁性層 4 と固定磁性層 3 膜面と平行な方向に代表的に  $[1\ 1\ 1]$  面として表される等価な結晶面が優先配向していることが好ましい。また前記結晶面内において、代表的に  $\langle 1\ 1\ 0 \rangle$  方向として表される等価な結晶軸の方向が、反強磁性層 4 と固定磁性層 3 とで互いに異なる方向を向いていることが好ましい。

## 【0 1 4 8】

また図 2 に示すスピバルブ型薄膜素子では、前記界面と平行方向から電子線（ビーム）を入射させて得られた反強磁性層 4 及び固定磁性層 3 の透過電子線回折像には、それぞれの層の各結晶面を表す逆格子点に対応した回折斑点が現れ、前記回折斑点のうち、反強磁性層 4 の回折像と固定磁性層 3 の回折像とで同じ指数付けがなされ且つビーム原点からみたときに膜厚方向に位置する、ある結晶面

を示す回折斑点と、前記ビーム原点とを結んだ第一仮想線は、前記反強磁性層の回折像及び強磁性層の回折像とで互いに一致している。

#### 【0149】

しかも本発明では、同じ指数付けがなされ、且つ前記ビーム原点からみたときに前記膜厚方向以外の方向に位置する、ある結晶面を示す回折斑点と、前記原点とを結んだ第二仮想線は、前記反強磁性層の回折像及び強磁性層の回折像とで互いにずれているのである。あるいは前記ビーム原点からみたときに、前記膜厚方向以外の方向に位置する、ある結晶面を示す回折斑点が反強磁性層あるいは強磁性層の一方の回折像のみに現れる。

#### 【0150】

上記の場合、前記膜厚方向に位置する回折斑点は、代表的に  $\{111\}$  面として表される等価な結晶面であることが好ましい。

#### 【0151】

あるいは図2に示すスピバルブ型薄膜素子では、前記界面と垂直方向から電子線（ビーム）を入射させて得られた反強磁性層4及び固定磁性層3の透過電子線回折像には、それぞれの層の各結晶面を表す逆格子点に対応した回折斑点が現れ、前記回折斑点のうち、反強磁性層4の回折像と固定磁性層3の回折像とで同じ指数付けがなされた、ある回折斑点からビーム原点までを結んだ仮想線は、前記反強磁性層の回折像及び強磁性層の回折像とで互いにずれている。あるいは前記回折斑点のうち、ある指数付けがされた回折斑点が、反強磁性層あるいは強磁性層の一方の回折像にのみ現れる。

#### 【0152】

上記の場合、前記界面と垂直な方向は、代表的に  $\langle 111 \rangle$  方向として表される等価な結晶軸の方向であり、あるいは反強磁性層及び強磁性層の前記界面と平行な結晶面は、代表的に  $[111]$  面として表される等価な結晶面であることが好ましい。

#### 【0153】

上記のような透過電子線回折像が得られると、反強磁性層4と固定磁性層3は膜面と平行な方向に同じ等価な結晶面が優先配向し、しかも前記結晶面内に存在

する、ある同じ等価な結晶軸の少なくとも一部が、反強磁性層 4 と固定磁性層 3 とで互いに異なる方向を向いているものと推測できる。

## 【0154】

そして上記した透過電子線回折像を有するスピバルブ型薄膜素子であると、前記反強磁性層 4 は熱処理によって適切な規則変態を起しており、従来に比べて大きな交換結合磁界が得られる。

## 【0155】

また図 2 に示すスピバルブ型薄膜素子では、反強磁性層 4 を構成する元素 X あるいは元素 X + X' の組成比は 4 5 (a t %) 以上 6 0 (a t %) 以下であることが好ましい。これにより  $1.58 \times 10^4$  (A/m) 以上の交換結合磁界を得ることが可能である。

## 【0156】

また本発明では、前記元素 X あるいは元素 X + X' の組成比は、4 9 (a t %) 以上 5 7 (a t %) 以下であることが好ましい。これにより  $7.9 \times 10^4$  (A/m) 以上の交換結合磁界を得ることが可能である。

## 【0157】

次に図 3 は本発明における別のスピバルブ型薄膜素子の構造を示す部分断面図である。

## 【0158】

図 3 では下から下地層 6、シードレイヤ 2 2、反強磁性層 4、固定磁性層 3、非磁性中間層 2、フリー磁性層 1 が積層されている。

## 【0159】

前記下地層 6 は、Ta, Hf, Nb, Zr, Ti, Mo, W のうち少なくとも 1 種以上の元素で形成されていることが好ましい。

## 【0160】

また前記シードレイヤ 2 2 は、結晶構造が主として面心立方晶からなり、しかも反強磁性層 4 との界面と平行な方向に、代表的に [1 1 1] 面として表される等価な結晶面が優先配向していることが好ましい。なお前記シードレイヤ 2 2 の材質等に関しては図 1 で説明したものと同様である。

## 【 0 1 6 1 】

前記シードレイヤ 2 2 を反強磁性層 4 の下に形成することで、前記シードレイヤ 2 2 上に形成される反強磁性層 4、固定磁性層 3、非磁性中間層 2 及びフリー磁性層 1 も前記シードレイヤ 2 2 と同じ等価な結晶面が膜面と平行な方向に優先配向する。

## 【 0 1 6 2 】

また図 3 では固定磁性層 3 が、C o 膜 1 1、1 3、R u 膜 1 2 の 3 層膜で形成されているが、他の材質が使用されても良く、また 3 層膜ではなく例えば単層膜で形成されてもかまわない。

## 【 0 1 6 3 】

またフリー磁性層 1 は、N i F e 合金膜 9 と C o 膜 1 0 との 2 層膜で形成されているが、他の材質が使用されても良く、また 2 層膜ではなく例えば単層膜で形成されてもかまわない。

## 【 0 1 6 4 】

図 3 に示すスピナルブ型薄膜素子では、反強磁性層 4 と固定磁性層 3 は膜面と平行な方向に同じ等価な結晶面が優先配向し、しかも前記結晶面内に存在する、ある同じ等価な結晶軸の少なくとも一部が、前記反強磁性層 4 と固定磁性層 3 とで互いに異なる方向を向いている。

## 【 0 1 6 5 】

また前記反強磁性層 4 と固定磁性層 3 とを膜厚と平行な方向（図示 Z 方向）から断面としてみたときに、前記反強磁性層 4 の結晶粒界と前記固定磁性層 3 の結晶粒界が前記界面の少なくとも一部で不連続な状態になっている。

## 【 0 1 6 6 】

このため前記界面の少なくとも一部は非整合状態を保ち、前記反強磁性層 4 は熱処理によって適切な規則変態がなされており、大きな交換結合磁界を得ることが可能である。

## 【 0 1 6 7 】

なお反強磁性層 4 と固定磁性層 3 膜面と平行な方向に代表的に  $[1\ 1\ 1]$  面として表される等価な結晶面が優先配向していることが好ましい。また前記結晶面内

において、代表的に $\langle 110 \rangle$ 方向として表される等価な結晶軸の方向が、反強磁性層4と固定磁性層3とで互いに異なる方向を向いていることが好ましい。

#### 【0168】

また図3に示すスピバルブ型薄膜素子では、前記界面と平行方向から電子線（ビーム）を入射させて得られた反強磁性層4及び固定磁性層3の透過電子線回折像には、それぞれの層の各結晶面を表す逆格子点に対応した回折斑点が現れ、前記回折斑点のうち、反強磁性層4の回折像と固定磁性層3の回折像とで同じ指数付けがなされ且つビーム原点からみたときに膜厚方向に位置する、ある結晶面を示す回折斑点と、前記ビーム原点とを結んだ第一仮想線は、前記反強磁性層の回折像及び強磁性層の回折像とで互いに一致している。

#### 【0169】

しかも本発明では、同じ指数付けがなされ、且つ前記ビーム原点からみたときに前記膜厚方向以外の方向に位置する、ある結晶面を示す回折斑点と、前記ビーム原点とを結んだ第二仮想線は、前記反強磁性層の回折像及び強磁性層の回折像とで互いにずれている。また前記ビーム原点からみたときに、前記膜厚方向以外の方向に位置する、ある結晶面を示す回折斑点が、反強磁性層あるいは強磁性層の一方の回折像にのみ現れる。

#### 【0170】

上記の場合、前記膜厚方向に位置する回折斑点は、代表的に $\{111\}$ 面として表される等価な結晶面であることが好ましい。

#### 【0171】

あるいは図3に示すスピバルブ型薄膜素子では、前記界面と垂直方向から電子線（ビーム）を入射させて得られた反強磁性層4及び固定磁性層3の透過電子線回折像には、それぞれの層の各結晶面を表す逆格子点に対応した回折斑点が現れ、前記回折斑点のうち、反強磁性層4の回折像と固定磁性層3の回折像とで同じ指数付けがなされた、ある回折斑点からビーム原点までを結んだ仮想線は、前記反強磁性層の回折像及び強磁性層の回折像とで互いにずれている。あるいは前記回折斑点のうち、ある指数付けがされた回折斑点が、反強磁性層あるいは強磁性層の一方の回折像にのみ現れる。

## 【0172】

上記の場合、前記界面と垂直な方向は、代表的に $\langle 111 \rangle$ 方向として表される等価な結晶軸の方向であり、あるいは、反強磁性層及び強磁性層の前記界面と平行な結晶面は、代表的に $[111]$ 面として表される等価な結晶面であることが好ましい。

## 【0173】

上記のような透過電子線回折像が得られると、反強磁性層4と固定磁性層3は膜面と平行な方向に同じ等価な結晶面が優先配向し、しかも前記結晶面内に存在する、ある同じ等価な結晶軸の少なくとも一部が、前記反強磁性層4と固定磁性層3とで互いに異なる方向を向いているものと推測できる。上記した透過電子線回折像を有するスピバルブ型薄膜素子であると、前記反強磁性層4は熱処理によって適切な規則変態を起しており、従来に比べて大きな交換結合磁界が得られる。

## 【0174】

また図3に示すスピバルブ型薄膜素子では、反強磁性層4を構成する元素Xあるいは元素X+X'の組成比は45 (at%)以上60 (at%)以下であることが好ましい。これにより $1.58 \times 10^4$  (A/m)以上の交換結合磁界を得ることが可能である。

## 【0175】

また本発明では、前記元素Xあるいは元素X+X'の組成比は、49 (at%)以上56.5 (at%)以下であることが好ましい。これにより $7.9 \times 10^4$  (A/m)以上の交換結合磁界を得ることが可能である。

## 【0176】

また図3に示すように前記フリー磁性層1上には、トラック幅方向(図示X方向)にトラック幅Twの間隔を開けてエキスチェンジバイアス層(反強磁性層)16, 16が形成されている。

## 【0177】

なおこのエキスチェンジバイアス層16は、X-Mn合金(ただしXは、Pt, Pd, Ir, Rh, Ru, Osのうちいずれか1種または2種以上の元素であ

る)、好ましくはPtMn合金、またはX-Mn-X'合金(ただしX'は、Ne, Ar, Kr, Xe, Be, B, C, N, Mg, Al, Si, P, Ti, V, Cr, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Hf, Ta, W, Re, Au, Pb、及び希土類元素のうち1種または2種以上の元素である)で形成されている。

## 【0178】

本発明では、前記エクステンジバイアス層16とフリー磁性層1は膜面と平行な方向に同じ等価な結晶面が優先配向し、しかも前記結晶面内に存在する、ある同じ等価な結晶軸の少なくとも一部の方向は前記エクステンジバイアス層16とフリー磁性層1とで、互いに異なる方向を向いている。

## 【0179】

また前記エクステンジバイアス層16とフリー磁性層1とを膜厚と平行な方向(図示Z方向)から断面としてみたときに、前記エクステンジバイアス層16の結晶粒界と前記フリー磁性層1の結晶粒界は界面の少なくとも一部において不連続な状態になっている。

## 【0180】

このため前記界面の少なくとも一部は非整合状態を保ち、前記エクステンジバイアス層16は熱処理によって適切な規則変態がなされており、大きな交換結合磁界を得ることが可能である。

## 【0181】

なおエクステンジバイアス層16とフリー磁性層1は膜面と平行な方向に代表的に[111]面として表される等価な結晶面が優先配向していることが好ましい。また前記結晶面内において、代表的に<110>方向として表される等価な結晶軸の方向が、エクステンジバイアス層16とフリー磁性層1とで互いに異なる方向を向いていることが好ましい。

## 【0182】

また図3に示すスピバルブ型薄膜素子では、前記界面と平行方向から電子線(ビーム)を入射させて得られたエクステンジバイアス層16及びフリー磁性層1の透過電子線回折像には、それぞれの層の各結晶面を表す逆格子点に対応し

た回折斑点が現れ、前記回折斑点のうち、エキスチェンジバイアス層 1 6 の回折像とフリー磁性層 1 の回折像とで同じ指数付けがなされ且つビーム原点からみたときに膜厚方向に位置する、ある結晶面を示す回折斑点と、前記ビーム原点とを結んだ第一仮想線は、前記反強磁性層の回折像及び強磁性層の回折像とで互いに一致している。

### 【0183】

しかも本発明では、同じ指数付けがなされ、且つ前記ビーム原点からみたときに前記膜厚方向以外の方向に位置する、ある結晶面を示す回折斑点と、前記ビーム原点とを結んだ第二仮想線は、前記反強磁性層の回折像及び強磁性層の回折像とで互いにずれているのである。あるいは前記ビーム原点からみたときに前記膜厚方向以外の方向に位置する、ある結晶面を示す回折斑点が反強磁性層あるいは強磁性層の一方の回折像にのみ現れるのである。

### 【0184】

上記の場合、前記膜厚方向に位置する回折斑点は、代表的に  $\{111\}$  面として表される等価な結晶面であることが好ましい。

### 【0185】

あるいは図 3 に示すスピバルブ型薄膜素子では、前記界面と垂直方向から電子線（ビーム）を入射させて得られたエキスチェンジバイアス層 1 6 及びフリー磁性層 1 の透過電子線回折像には、それぞれの層の各結晶面を表す逆格子点に対応した回折斑点が現れ、前記回折斑点のうち、エキスチェンジバイアス層 1 6 の回折像とフリー磁性層 1 の回折像とで同じ指数付けがなされた、ある回折斑点からビーム原点までを結んだ仮想線は、前記反強磁性層の回折像及び強磁性層の回折像とで互いにずれている。あるいは前記回折斑点のうち、ある指数付けがされた回折斑点が、反強磁性層あるいは強磁性層の一方の回折像にのみ現れる。

### 【0186】

上記の場合、前記界面と垂直な方向は、代表的に  $\langle 111 \rangle$  方向として表される等価な結晶軸の方向であり、あるいは、反強磁性層及び強磁性層の前記界面と平行な結晶面は、代表的に  $[111]$  面として表される等価な結晶面であることが好ましい。



## 【 0 1 8 7 】

上記のような透過電子線回折像を有するスピバルブ型薄膜素子であると、エキスチェンジバイアス層 1 6 とフリー磁性層 1 は膜面と平行な方向に同じ等価な結晶面が優先配向し、しかも前記結晶面内に存在する、ある同じ等価な結晶軸の少なくとも一部が、前記エキスチェンジバイアス層 1 6 とフリー磁性層 1 とで互いに異なる方向を向いているものと推測される。そして前記透過電子線回折像を有するスピバルブ型薄膜素子では、前記エキスチェンジバイアス層 1 6 は熱処理によって適切な規則変態を起しており、従来に比べて大きな交換結合磁界が得られる。

## 【 0 1 8 8 】

前記フリー磁性層 1 の両側端部では、エキスチェンジバイアス層 1 6 間での交換結合磁界によりフリー磁性層 1 が図示 X 方向に単磁区化され、フリー磁性層 1 のトラック幅  $T_w$  領域の磁化は、外部磁界に対して反応する程度に図示 X 方向に適性に揃えられている。

## 【 0 1 8 9 】

このようにして形成されたシングルスピバルブ型磁気抵抗効果素子では、図示 Y 方向の外部磁界により、フリー磁性層 1 のトラック幅  $T_w$  領域の磁化が図示 X 方向から図示 Y 方向に変化する。このフリー磁性層 1 内での磁化の方向の変動と、固定磁性層 3 の固定磁化方向（図示 Y 方向）との関係で電気抵抗が変化し、この電気抵抗値の変化に基づく電圧変化により、記録媒体からの洩れ磁界が検出される。

## 【 0 1 9 0 】

図 4 は、本発明における他のスピバルブ型薄膜素子の構造を示す部分断面図である。

## 【 0 1 9 1 】

図 4 に示すスピバルブ型薄膜素子では、トラック幅方向（図示 X 方向）にトラック幅  $T_w$  の間隔を開けた一对のシードレイヤ 2 2 が形成され、前記シードレイヤ 2 2 の上にエキスチェンジバイアス層 1 6、1 6 が形成されている。

## 【 0 1 9 2 】

前記一対のシードレイヤ 2 2 及びエクスチェンジバイアス層 1 6 間は、 $\text{SiO}_2$  や  $\text{Al}_2\text{O}_3$  等の絶縁材料で形成された絶縁層 1 7 によって埋められている。

## 【 0 1 9 3 】

そして前記エクスチェンジバイアス層 1 6 及び絶縁層 1 7 上にはフリー磁性層 1 が形成されている。

## 【 0 1 9 4 】

前記エクスチェンジバイアス層 1 6 は  $\text{X-Mn}$  合金、あるいは  $\text{X-Mn-X'}$  合金で形成され、前記元素  $\text{X}$  あるいは元素  $\text{X} + \text{X'}$  の組成比は 4 5 (at %) 以上 6 0 (at %) 以下であることが好ましく、より好ましくは 4 9 (at %) 以上 5 6 . 5 (at %) 以下である。

## 【 0 1 9 5 】

熱処理を施すことにより前記エクスチェンジバイアス層 1 6 はフリー磁性層 1 の結晶構造に拘束されず、適切な規則変態を起し、従来に比べて大きな交換結合磁界を得ることができる。

## 【 0 1 9 6 】

本発明では熱処理後において、前記エクスチェンジバイアス層 1 6 とフリー磁性層 1 は膜面と平行な方向に同じ等価な結晶面が優先配向し、しかも前記結晶面内に存在する、ある同じ等価な結晶軸の少なくとも一部が、前記エクスチェンジバイアス層 1 6 とフリー磁性層 1 とで互いに異なる方向を向いている。

## 【 0 1 9 7 】

また前記エクスチェンジバイアス層 1 6 とフリー磁性層 1 とを膜厚と平行な方向 (図示 Z 方向) から断面としてみたときに、前記エクスチェンジバイアス層 1 6 の結晶粒界と前記フリー磁性層 1 の結晶粒界は界面の少なくとも一部において不連続な状態になっている。

## 【 0 1 9 8 】

このため前記界面の少なくとも一部は非整合状態を保ち、前記エクスチェンジバイアス層 1 6 は熱処理によって適切な規則変態がなされており、大きな交換結合磁界を得ることが可能である。

## 【 0 1 9 9 】

なおエキスチェンジバイアス層 1 6 とフリー磁性層 1 は膜面と平行な方向に代表的に  $[1\ 1\ 1]$  面として表される等価な結晶面が優先配向していることが好ましい。また前記結晶面内において、代表的に  $\langle 1\ 1\ 0 \rangle$  方向として表される等価な結晶軸の方向が、エキスチェンジバイアス層 1 6 とフリー磁性層 1 とで互いに異なる方向を向いていることが好ましい。

#### 【0 2 0 0】

また図 4 に示すスピンバルブ型薄膜素子では、前記界面と平行方向から電子線（ビーム）を入射させて得られたエキスチェンジバイアス層 1 6 及びフリー磁性層 1 の透過電子線回折像には、それぞれの層の各結晶面を表す逆格子点に対応した回折斑点が現れ、前記回折斑点のうち、エキスチェンジバイアス層 1 6 の回折像とフリー磁性層 1 の回折像とで同じ指数付けがなされ且つビーム原点からみたときに膜厚方向に位置する、ある結晶面を示す回折斑点と、前記ビーム原点とを結んだ第一仮想線は、前記反強磁性層の回折像及び強磁性層の回折像とで互いに一致している。

#### 【0 2 0 1】

しかも本発明では、同じ指数付けがなされ、且つ前記原点からみたときに前記膜厚方向以外の方向に位置する、ある結晶面を示す回折斑点と、前記ビーム原点とを結んだ第二仮想線は、前記反強磁性層の回折像及び強磁性層の回折像とで互いにずれている。あるいは前記ビーム原点からみたときに、前記膜厚方向以外の方向に位置する、ある結晶面を示す回折斑点が反強磁性層あるいは強磁性層の一方の回折像にのみ現れる。

#### 【0 2 0 2】

上記の場合、前記膜厚方向に位置する回折斑点は、代表的に  $\{1\ 1\ 1\}$  面として表される等価な結晶面を示していることが好ましい。

#### 【0 2 0 3】

あるいは図 4 に示すスピンバルブ型薄膜素子では、前記界面と垂直方向から電子線（ビーム）を入射させて得られたエキスチェンジバイアス層 1 6 及びフリー磁性層 1 の透過電子線回折像には、それぞれの層の各結晶面を表す逆格子点に対応した回折斑点が現れ、前記回折斑点のうち、エキスチェンジバイアス層 1 6 の

回折像とフリー磁性層 1 の回折像とで同じ指数付けがなされた、ある回折斑点からビーム原点までを結んだ仮想線は、前記反強磁性層の回折像及び強磁性層の回折像とで互いにずれている。あるいは、前記回折斑点のうち、ある指数付けがされた回折斑点が、反強磁性層あるいは強磁性層の一方の回折像にのみ現れる。

#### 【0204】

上記の場合、前記界面と垂直な方向は、代表的に $\langle 111 \rangle$ 方向として表される等価な結晶軸の方向であり、あるいは、反強磁性層及び強磁性層の前記界面と平行な結晶面は、代表的に $[111]$ 面として表される等価な結晶面であることが好ましい。

#### 【0205】

上記のような透過電子線回折像が得られると、エクスチェンジバイアス層 16 とフリー磁性層 1 は膜面と平行な方向に同じ等価な結晶面が優先配向し、前記結晶面内に存在する、ある同じ等価な結晶軸の少なくとも一部が、前記エクスチェンジバイアス層 16 とフリー磁性層 1 とで互いに異なる方向を向いているものと推測できる。そして上記したスピバルブ型薄膜素子であると、前記エクスチェンジバイアス層 16 は熱処理によって適切な規則変態を起しており、従来に比べて大きな交換結合磁界が得られる。

#### 【0206】

前記フリー磁性層 1 の両側端部では、エクスチェンジバイアス層 16 間での交換結合磁界により図示 X 方向に単磁区化され、フリー磁性層 1 のトラック幅  $T_w$  領域の磁化は、外部磁界に対して反応する程度に図示 X 方向に適性に揃えられている。

#### 【0207】

図 4 に示すように前記フリー磁性層 1 の上には非磁性中間層 2 が形成され、さらに前記非磁性中間層 2 の上には固定磁性層 3 が形成されている。さらに前記固定磁性層 3 の上には反強磁性層 4 が形成されている。

#### 【0208】

本発明では熱処理後において、前記反強磁性層 4 と固定磁性層 3 は膜面と平行な方向に同じ等価な結晶面が優先配向し、しかも前記結晶面内に存在する、ある

同じ等価な結晶軸の少なくとも一部が、前記反強磁性層 4 と固定磁性層 3 とで互いに異なる方向を向いている。

【0209】

また前記反強磁性層 4 と固定磁性層 3 とを膜厚と平行な方向（図示 Z 方向）から断面としてみたときに、前記反強磁性層 4 の結晶粒界と前記固定磁性層 3 の結晶粒界は界面の少なくとも一部において不連続な状態になっている。

【0210】

このため前記界面の少なくとも一部は非整合状態を保ち、前記反強磁性層 4 は熱処理によって適切な規則変態がなされており、大きな交換結合磁界を得ることが可能である。

【0211】

なお反強磁性層 4 と固定磁性層 3 膜面と平行な方向に代表的に  $[111]$  面として表される等価な結晶面が優先配向していることが好ましい。また前記結晶面内において、代表的に  $\langle 110 \rangle$  方向として表される等価な結晶軸の方向が、反強磁性層 4 と固定磁性層 3 とで互いに異なる方向を向いていることが好ましい。

【0212】

また図 4 に示すスピバルブ型薄膜素子では、前記界面と平行方向から電子線（ビーム）を入射させて得られた反強磁性層 4 及び固定磁性層 3 の透過電子線回折像には、それぞれの層の各結晶面を表す逆格子点に対応した回折斑点が現れ、前記回折斑点のうち、反強磁性層 4 の回折像と固定磁性層 3 の回折像とで同じ指数付けがなされ且つビーム原点からみたときに膜厚方向に位置する、ある結晶面を示す回折斑点と、前記ビーム原点とを結んだ第一仮想線は、前記反強磁性層の回折像及び強磁性層の回折像とで互いに一致している。

【0213】

しかも本発明では、同じ指数付けがなされ、且つ前記ビーム原点からみたときに前記膜厚方向以外の方向に位置する、ある結晶面を示す回折斑点と、前記ビーム原点とを結んだ第二仮想線は、前記反強磁性層の回折像及び強磁性層の回折像とで互いにずれている。あるいは前記ビーム原点からみたときに、前記膜厚方向以外の方向に位置する、ある結晶面を示す回折斑点が反強磁性層あるいは強磁性

層の一方の回折像にのみ現れる。

#### 【0 2 1 4】

上記の場合、前記膜厚方向に位置する回折斑点は、代表的に  $\{111\}$  面として表される等価な結晶面を示していることが好ましい。

#### 【0 2 1 5】

あるいは図4に示すスピバルブ型薄膜素子では、前記界面と垂直方向から電子線（ビーム）を入射させて得られた反強磁性層4及び固定磁性層3の透過電子線回折像には、それぞれの層の各結晶面を表す逆格子点に対応した回折斑点が現れ、前記回折斑点のうち、反強磁性層4の回折像と固定磁性層3の回折像とで同じ指数付けがなされた、ある回折斑点からビーム原点までを結んだ仮想線は、前記反強磁性層の回折像及び強磁性層の回折像とで互いにずれている。あるいは、前記回折斑点のうち、ある指数付けがされた回折斑点が、反強磁性層あるいは強磁性層の一方の回折像にのみ現れる。

#### 【0 2 1 6】

上記の場合、前記界面と垂直な方向は、代表的に  $\langle 111 \rangle$  方向として表される等価な結晶軸の方向であり、あるいは反強磁性層及び強磁性層の前記界面と平行な結晶面は、代表的に  $[111]$  面として表される等価な結晶面であることが好ましい。

#### 【0 2 1 7】

上記のような透過電子線回折像が得られると、反強磁性層4と固定磁性層3は膜面と平行な方向に同じ等価な結晶面が優先配向し、しかも前記結晶面内に存在する、ある同じ等価な結晶軸の少なくとも一部は、反強磁性層4と固定磁性層3とで互いに異なる方向を向いているものと推測できる。そして上記した透過電子線回折像を有するスピバルブ型薄膜素子であると、前記反強磁性層4は熱処理によって適切な規則変態を起しており、従来に比べて大きな交換結合磁界が得られる。

#### 【0 2 1 8】

図5は本発明におけるデュアルスピバルブ型薄膜素子の構造を示す部分断面図である。

## 【 0 2 1 9 】

図 5 に示すように、下から下地層 6、シードレイヤ 2 2、反強磁性層 4、固定磁性層 3、非磁性中間層 2、およびフリー磁性層 1 が連続して積層されている。前記フリー磁性層 1 は 3 層膜で形成され、例えば Co 膜 1 0、1 0 と Ni Fe 合金膜 9 で構成される。さらに前記フリー磁性層 1 の上には、非磁性中間層 2、固定磁性層 3、反強磁性層 4、および保護層 7 が連続して積層されている。

## 【 0 2 2 0 】

また、下地層 6 から保護層 7 までの多層膜の両側にはハードバイアス層 5、5、導電層 8、8 が積層されている。なお、各層は図 1 で説明した材質と同じ材質で形成されている。

## 【 0 2 2 1 】

この実施例では、フリー磁性層 1 よりも図示下側に位置する反強磁性層 4 の下にはシードレイヤ 2 2 が形成されている。さらに前記反強磁性層 4 を構成する元素 X あるいは元素 X + X' の組成比は、4 5 (a t %) 以上 6 0 (a t %) 以上で形成されることが好ましく、より好ましくは 4 9 (a t %) 以上 5 6 . 5 (a t %) 以下である。

## 【 0 2 2 2 】

そして本発明では熱処理後において、前記反強磁性層 4 と固定磁性層 3 の結晶配向は、前記反強磁性層 4 と固定磁性層 3 との界面と平行な方向に同じ等価な結晶面が優先配向し、前記反強磁性層 4 と固定磁性層 3 の前記結晶面内に存在する、ある同じ等価な結晶軸の少なくとも一部が、互いに異なる方向を向いている。

## 【 0 2 2 3 】

また前記反強磁性層 4 と固定磁性層 3 とを膜厚と平行な方向（図示 Z 方向）から断面としてみたときに、前記反強磁性層 4 の結晶粒界と前記固定磁性層 3 の結晶粒界は界面の少なくとも一部において不連続な状態になっている。

## 【 0 2 2 4 】

このため前記界面の少なくとも一部は非整合状態を保ち、前記反強磁性層 4 は熱処理によって適切な規則変態がなされており、大きな交換結合磁界を得ることが可能である。

## 【 0 2 2 5 】

なお反強磁性層 4 と固定磁性層 3 膜面と平行な方向に代表的に  $[1\ 1\ 1]$  面として表される等価な結晶面が優先配向していることが好ましい。また前記結晶面内において、代表的に  $\langle 1\ 1\ 0 \rangle$  方向として表される等価な結晶軸の方向が、反強磁性層 4 と固定磁性層 3 とで互いに異なる方向を向いていることが好ましい。

## 【 0 2 2 6 】

また図 5 に示すデュアルスピバルブ型薄膜素子では、フリー磁性層 1 よりも下側に形成された固定磁性層 3 及び反強磁性層 4 のみならず、積層膜全体の結晶配向が、上記と同様の結晶配向を有するものとなっている。

## 【 0 2 2 7 】

すなわち本発明では、フリー磁性層 1 よりも上側に形成された反強磁性層 4 及び固定磁性層 3 もまた膜面と平行な方向に同じ等価な結晶面が優先配向し、しかも前記結晶面内に存在する、ある同じ等価な結晶軸の少なくとも一部が、前記反強磁性層 4 と固定磁性層 3 とで互いに異なる方向を向いているのである。

## 【 0 2 2 8 】

また前記反強磁性層 4 と固定磁性層 3 とを膜厚と平行な方向（図示 Z 方向）から断面としてみたときに、前記反強磁性層 4 の結晶粒界と前記固定磁性層 3 の結晶粒界は界面の少なくとも一部において不連続な状態になっている。

## 【 0 2 2 9 】

このため前記界面の少なくとも一部は非整合状態を保ち、前記反強磁性層 4 は熱処理によって適切な規則変態がなされており、大きな交換結合磁界を得ることが可能である。

## 【 0 2 3 0 】

なお反強磁性層 4 と固定磁性層 3 膜面と平行な方向に代表的に  $[1\ 1\ 1]$  面として表される等価な結晶面が優先配向していることが好ましい。また前記結晶面内において、代表的に  $\langle 1\ 1\ 0 \rangle$  方向として表される等価な結晶軸の方向が、反強磁性層 4 と固定磁性層 3 とで互いに異なる方向を向いていることが好ましい。

## 【 0 2 3 1 】

また図 5 に示すスピバルブ型薄膜素子では、前記界面と平行方向から電子線



(ビーム)を入射させて得られた、反強磁性層 4 及び固定磁性層 3 の透過電子線回折像には、それぞれの層の各結晶面を表す逆格子点に対応した回折斑点が現れ、前記回折斑点のうち、反強磁性層 4 の回折像と固定磁性層 3 の回折像とで同じ指数付けがなされ且つビーム原点からみたときに膜厚方向に位置する、ある結晶面を示す回折斑点と、前記ビーム原点とを結んだ第一仮想線は、前記反強磁性層の回折像及び強磁性層の回折像とで互いに一致する。

#### 【 0 2 3 2 】

しかも本発明では、同じ指数付けがなされ、且つ前記ビーム原点からみたときに前記膜厚方向以外の方向に位置する、ある結晶面を示す回折斑点と、前記ビーム原点とを結んだ第二仮想線は、前記反強磁性層の回折像及び強磁性層の回折像とで互いにずれている。あるいは前記ビーム原点からみたときに、前記膜厚方向以外の方向に位置する、ある結晶面を示す回折斑点が反強磁性層あるいは強磁性層の一方の回折像にのみ現れる。

#### 【 0 2 3 3 】

上記の場合、前記膜厚方向に位置する回折斑点は、代表的に  $\{111\}$  面として表される等価な結晶面を示していることが好ましい。

#### 【 0 2 3 4 】

あるいは図 5 に示すスピバルブ型薄膜素子では、前記界面と垂直方向から電子線(ビーム)を入射させて得られた、反強磁性層 4 及び固定磁性層 3 の透過電子線回折像には、それぞれの層の各結晶面を表す逆格子点に対応した回折斑点が現れ、前記回折斑点のうち、反強磁性層 4 の回折像と固定磁性層 3 の回折像とで同じ指数付けがなされた、ある回折斑点からビーム原点までを結んだ仮想線は、前記反強磁性層の回折像及び強磁性層の回折像とで互いにずれている。あるいは、前記回折斑点のうち、ある指数付けがされた回折斑点が、反強磁性層あるいは強磁性層の一方の回折像にのみ現れる。

#### 【 0 2 3 5 】

上記の場合、前記界面と垂直な方向は、代表的に  $\langle 111 \rangle$  方向として表される等価な結晶軸の方向であり、あるいは、反強磁性層及び強磁性層の前記界面と平行な結晶面は、代表的に  $[111]$  面として表される等価な結晶面であることが

好ましい。

【0236】

上記のような透過電子線回折像が得られると、反強磁性層4と固定磁性層3は膜面と平行な方向に同じ等価な結晶面が優先配向し、しかも前記結晶面内に存在する、ある同じ等価な結晶軸の少なくとも一部が、反強磁性層4と固定磁性層3とで互いに異なる方向を向いているものと推測される。よって上記した透過電子線回折像を有するスピバルブ型薄膜素子であると、前記反強磁性層4は熱処理によって適切な規則変態を起しており、従来に比べて大きな交換結合磁界が得られる。

【0237】

図6、7は、本発明のAMR型磁気抵抗効果素子の構造を示す断面図である。

図6に示すように、下から軟磁性層（SAL層）18、非磁性層（SHUNT層）19、および磁気抵抗層（MR層）20が連続して積層されている。

【0238】

例えば前記軟磁性層18は、Fe-Ni-Nb合金、非磁性層19は、Ta膜、磁気抵抗層20は、NiFe合金により形成されている。

【0239】

前記磁気抵抗層20の上には、トラック幅Twを開けたトラック幅方向（X方向）の両側の部分にエクステンジバイアス層（反強磁性層）21、21が形成されている。導電層は図示しないが、例えば前記エクステンジバイアス層21、21の上に形成される。

【0240】

また図7では、トラック幅方向（図示X方向）にトラック幅Twの間隔を開けて一対のシードレイヤ22が形成されている。前記シードレイヤ22上にはエクステンジバイアス層21、21が形成され、前記一対のシードレイヤ22及びエクステンジバイアス層21、21間がSiO<sub>2</sub>やAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>等の絶縁材料で形成された絶縁層26によって埋められている。

【0241】

そして前記エクステンジバイアス層21、21及び前記絶縁層26上に、磁

気抵抗層（MR層）20、非磁性層（SHUNT層）19、及び軟磁性層（SAL層）18が積層される。

【0242】

本発明では、図6及び7に示すエキスチェンジバイアス層21と磁気抵抗層20は膜面と平行な方向に同じ等価な結晶面が優先配向し、しかも前記結晶面内に存在する、ある同じ等価な結晶軸の少なくとも一部が、前記エキスチェンジバイアス層21と磁気抵抗層20とで互いに異なる方向を向いているのである。

【0243】

また前記エキスチェンジバイアス層21と磁気抵抗層20とを膜厚と平行な方向（図示Z方向）から断面としてみたときに、前記エキスチェンジバイアス層21の結晶粒界と前記磁気抵抗層20の結晶粒界は界面の少なくとも一部において不連続な状態になっている。

【0244】

このため前記界面の少なくとも一部は非整合状態を保ち、前記エキスチェンジバイアス層21は熱処理によって適切な規則変態がなされており、大きな交換結合磁界を得ることが可能である。

【0245】

なおエキスチェンジバイアス層21と磁気抵抗層20は膜面と平行な方向に代表的に $[111]$ 面として表される等価な結晶面が優先配向していることが好ましい。また前記結晶面内において、代表的に $\langle 110 \rangle$ 方向として表される等価な結晶軸の方向が、エキスチェンジバイアス層21と磁気抵抗層20とで互いに異なる方向を向いていることが好ましい。

【0246】

また図6、7に示すAMR型薄膜素子では、前記界面と平行方向から電子線（ビーム）を入射させて得られたエキスチェンジバイアス層21及び磁気抵抗層20の透過電子線回折像には、それぞれの層の各結晶面を表す逆格子点に対応した回折斑点が現れ、前記回折斑点のうち、エキスチェンジバイアス層21の回折像と磁気抵抗層20の回折像とで同じ指数付けがなされ且つビーム原点からみたときに膜厚方向に位置する、ある結晶面を示す回折斑点と、前記ビーム原点とを結

んだ第一仮想線は、前記反強磁性層の回折像及び強磁性層の回折像とで互いに一致している。

#### 【 0 2 4 7 】

しかも本発明では、同じ指数付けがなされ、且つ前記原点からみたときに前記膜厚方向以外の方向に位置する、ある結晶面を示す回折斑点と、前記原点とを結んだ第二仮想線は、前記反強磁性層の回折像及び強磁性層の回折像とで互いにずれている。あるいは前記ビーム原点からみたときに、前記膜厚方向以外の方向に位置する、ある結晶面を示す回折斑点が反強磁性層あるいは強磁性層の一方の回折像にのみ現れる。

#### 【 0 2 4 8 】

上記の場合、前記膜厚方向に位置する回折斑点は、代表的に  $\{111\}$  面として表される等価な結晶面を示していることが好ましい。

#### 【 0 2 4 9 】

あるいは図 6, 7 に示す AMR 型薄膜素子では、前記界面と垂直方向から電子線（ビーム）を入射させて得られたエクステンジバイアス層 21 及び磁気抵抗層 20 の透過電子線回折像には、それぞれの層の各結晶面を表す逆格子点に対応した回折斑点が現れ、前記回折斑点のうち、エクステンジバイアス層 21 の回折像と磁気抵抗層 20 の回折像とで同じ指数付けがなされた、ある回折斑点からビーム原点までを結んだ仮想線は、前記反強磁性層の回折像及び強磁性層の回折像とで互いにずれている。あるいは、前記回折斑点のうち、ある指数付けがされた回折斑点が、反強磁性層あるいは強磁性層の一方の回折像にのみ現れる。

#### 【 0 2 5 0 】

上記の場合、前記界面と垂直な方向は、代表的に  $\langle 111 \rangle$  方向として表される等価な結晶軸の方向であり、あるいは、反強磁性層及び強磁性層の前記界面と平行な結晶面は、代表的に  $[111]$  面として表される等価な結晶面であることが好ましい。

#### 【 0 2 5 1 】

上記のような透過電子線回折像が得られると、エクステンジバイアス層 21 と磁気抵抗層 20 は膜面と平行な方向に同じ等価な結晶面が優先配向し、しかも

前記結晶面内に存在する、ある同じ等価な結晶軸の少なくとも一部が、前記エクステンジバイアス層 21 と磁気抵抗層 20 とで互いに異なる方向を向いていると考えられる。そして上記した透過電子線回折像を有するスピバルブ型薄膜素子であると、前記エクステンジバイアス層 21 は熱処理によって適切な規則変態を起しており、従来に比べて大きな交換結合磁界が得られる。

## 【0252】

上記した図 6 及び図 7 に示す AMR 型薄膜素子では、前記エクステンジバイアス層 21、21 と磁気抵抗層 20 との界面で発生する交換結合磁界により、図 6、7 に示す磁気抵抗層 20 の E 領域が、図示 X 方向に単磁区化される。そしてこれに誘発されて前記磁気抵抗層 20 の D 領域の磁化が図示 X 方向に揃えられる。また、検出電流が磁気抵抗層 20 を流れる際に発生する電流磁界が、軟磁性層 18 に Y 方向に印加され、軟磁性層 18 がもたらす静磁結合エネルギーにより、磁気抵抗層 20 の D 領域に横バイアス磁界が Y 方向に与えられる。X 方向に単磁区化された磁気抵抗層 20 の D 領域にこの横バイアス層が与えられることにより、磁気抵抗層 20 の D 領域の磁界変化に対する抵抗変化（磁気抵抗効果特性：H-R 効果特性）が直線性を有する状態に設定される。

## 【0253】

記録媒体の移動方向は Z 方向であり、図示 Y 方向に漏れ磁界が与えられると、磁気抵抗層 20 の D 領域の抵抗値が変化し、これが電圧変化として検出される。

## 【0254】

なお上記した図 1 ないし図 7 に示す磁気抵抗効果素子の製造方法についてであるが、本発明では特に反強磁性層 4 を以下のようにして形成することが好ましい。

## 【0255】

上記したように、前記反強磁性層 4 の元素 X あるいは元素 X + X' の組成比は、45 (at %) 以上 60 (at %) 以下であることが好ましく、より好ましくは 49 (at %) 以上 56.5 (at %) 以下であり、この範囲内であると後述する実験結果に示すように、大きな交換結合磁界を得ることが可能である。

## 【0256】

よって一つの製法としては、成膜段階において前記反強磁性層 4 を上記の組成範囲内で形成し、さらに他の各層も成膜した後、熱処理を施せば良い。

## 【 0 2 5 7 】

また本発明では、熱処理後において、反強磁性層 4 と固定磁性層 3 との界面、エキスチェンジバイアス層 1 6 とフリー磁性層 1 との界面、エキスチェンジバイアス層 2 1 と磁気抵抗層 2 0 との界面、及びシードレイヤ 2 2 が形成される場合には、前記シードレイヤ 2 2 と反強磁性層 4 との界面、及び前記シードレイヤ 2 2 とエキスチェンジバイアス層 1 6, 2 1 との界面の少なくとも一部は非整合状態であることが好ましいが、前記非整合状態は成膜段階から保たれていることが好ましい。成膜段階において前記界面が整合状態であると、熱処理を施しても前記反強磁性層 4 等は適切な規則変態を起し難いと考えられるからである。

## 【 0 2 5 8 】

成膜段階において前記界面を非整合状態としておくためには、前記反強磁性層 4 等を例えば以下のような方法で形成することが好ましい。

## 【 0 2 5 9 】

図 8 は、図 1 に示す積層膜の各層を成膜した状態を示す模式図である。図 8 に示すように、下地層 6 上にシードレイヤ 2 2 を形成した後、前記反強磁性層 4 を 3 層膜で形成する。前記反強磁性層 4 を構成する第 1 の反強磁性層 2 3、第 2 の反強磁性層 2 4、及び第 3 の反強磁性層 2 5 は上記した  $X-Mn$  合金、 $X-Mn-X'$  合金で形成される。

## 【 0 2 6 0 】

ただし成膜段階において、第 1 及び第 3 の反強磁性層 2 3, 2 5 を構成する元素  $X$  あるいは元素  $X+X'$  の組成比を、第 2 の反強磁性層 2 4 の元素  $X$  あるいは元素  $X+X'$  の組成比よりも多くする。

## 【 0 2 6 1 】

また前記第 1 の反強磁性層 2 3 と第 3 の反強磁性層 2 5 との間に形成される第 2 の反強磁性層 2 4 は、熱処理によって不規則格子から規則格子に変態しやすい理想的な組成に近い反強磁性材料で形成される。

## 【 0 2 6 2 】

このように第 1 の反強磁性層 2 3 及び第 3 の反強磁性層 2 5 の元素 X あるいは元素 X + X' の組成比を、第 2 の反強磁性層 2 4 の元素 X あるいは元素 X + X' の組成比よりも大きくするのは、熱処理を施したときに、反強磁性層 4 が不規則格子から規則格子への変態をしやすくするため、各界面において、前記固定磁性層 3 及びシードレイヤ 2 2 の結晶構造等に拘束されないようにする必要があるからである。

## 【 0 2 6 3 】

前記第 1 の反強磁性層 2 3 及び第 3 の反強磁性層 2 5 の元素 X あるいは元素 X + X' の組成比は 5 3 (a t %) 以上 6 5 (a t %) 以下であることが好ましく、より好ましくは 5 5 (a t %) 以上 6 0 (a t %) 以下である。また前記第 1 の反強磁性層 2 3 及び第 3 の反強磁性層 2 5 の膜厚は 3 Å 以上 3 0 Å 以下であることが好ましい。例えば図 8 の場合では、前記第 1 及び第 3 の反強磁性層 2 3, 2 5 をそれぞれ 1 0 Å 程度で形成している。

## 【 0 2 6 4 】

前記第 2 の反強磁性層 2 4 の元素 X あるいは元素 X + X' の組成比は、4 4 (a t %) 以上 5 7 (a t %) 以下で形成される。好ましくは、4 6 (a t %) 以上 5 5 (a t %) 以下である。元素 X あるいは元素 X + X' の組成比がこの範囲内で形成されると、熱処理を施すことによって前記第 2 の反強磁性層 2 4 は不規則格子から規則格子へ変態しやすくなる。なお前記第 2 の反強磁性層 2 4 の膜厚は 7 0 Å 以上であることが好ましい。なお図 8 に示す実施例の場合には、前記第 2 の反強磁性層 2 4 の膜厚を 1 0 0 Å 程度で形成している。

## 【 0 2 6 5 】

また上記した各反強磁性層 2 3, 2 4, 2 5 をスパッタ法で形成することが好ましい。なおこのとき、第 1 及び第 3 の反強磁性層 2 3, 2 5 を、第 2 の反強磁性層 2 4 よりも低いスパッタガス圧で形成することが好ましい。これにより、前記第 1 及び第 3 の反強磁性層 2 3, 2 5 の元素 X あるいは元素 X + X' の組成比を、第 2 の反強磁性層 2 4 の元素 X あるいは元素 X + X' の組成比よりも大きくすることが可能である。

## 【 0 2 6 6 】

あるいは本発明では、成膜段階（熱処理前）において前記反強磁性層 4 を上記した 3 層膜で形成せず、以下の方法によって前記反強磁性層 4 を単一層で形成した場合でも、膜厚方向に元素 X あるいは元素 X + X' の組成比（原子%）を適切に変化させて形成することが可能である。

## 【 0 2 6 7 】

まず元素 X と Mn とを含有する反強磁性材料、あるいは元素 X と X' と Mn とで形成されたターゲットを用いてスパッタによって反強磁性層 4 を形成する際に、シードレイヤ 2 2 から離れるにしたがって徐々にスパッタガス圧を高くして反強磁性層 4 を成膜していき、前記反強磁性層 4 を半分程度成膜した段階で、今度は前記スパッタガス圧を徐々に低くして残りの反強磁性層 4 を成膜するのである。

## 【 0 2 6 8 】

この方法によれば、元素 X あるいは元素 X + X' の組成比（原子%）は、シードレイヤ 2 2 との界面から前記反強磁性層 4 の膜厚の中央付近にかけて徐々に低くなっていき、前記組成比（原子%）は、前記中央付近から前記固定磁性層 3 との界面にかけて徐々に高くなる。

## 【 0 2 6 9 】

このため元素 X あるいは元素 X + X' の組成比（原子%）は、シードレイヤ 2 2 及び固定磁性層 3 との界面近傍において最も大きく、膜厚のほぼ中央付近で最も低くなる反強磁性層 4 を形成することが可能になる。

## 【 0 2 7 0 】

なお前記固定磁性層 3 との界面近傍及びシードレイヤ 2 2 との界面近傍で、前記反強磁性層 4 を構成する全元素の組成比を 1 0 0 a t % としたときに、元素 X あるいは元素 X + X' の組成比を、5 3 a t % 以上 6 5 a t % 以下にすることが好ましく、より好ましくは 5 5 a t % 以上 6 0 a t % 以下である。

## 【 0 2 7 1 】

また反強磁性層 4 の膜厚方向の中央付近で、前記元素 X あるいは元素 X + X' の組成比を 4 4 ( a t % ) 以上 5 7 ( a t % ) 以下とすることが好ましく、より好ましくは 4 6 ( a t % ) 以上 5 5 ( a t % ) 以下である。また前記反強磁性層



4 の膜厚を 7 6 Å 以上で形成することが好ましい。

【 0 2 7 2 】

図 9 は、図 8 に示す積層膜に対し熱処理を施した後の状態を示すスピバルブ型薄膜素子の模式図である。

【 0 2 7 3 】

本発明では、上記のように前記シードレイヤ 2 2 及び固定磁性層 3 と接する側に、元素 X あるいは元素 X + X' の組成比が多い第 1 及び第 3 の反強磁性層 2 3 , 2 5 を形成し、しかも前記第 1 及び第 3 の反強磁性層 2 3 , 2 5 間に、熱処理によって適切に不規則格子から規則格子に変態しやすい組成で形成された第 2 の反強磁性層 2 4 を設けているので、熱処理によって前記第 2 の反強磁性層 2 4 の部分で変態が進むと同時に、第 1 及び第 3 の反強磁性層 2 3 , 2 5 と第 2 の反強磁性層 2 4 間で組成拡散が起こると考えられ、したがって前記第 1 及び第 3 の反強磁性層 2 3 , 2 5 の部分でも、シードレイヤ 2 2 及び固定磁性層 3 との界面で適切に非整合状態を維持しながら、不規則格子から規則格子への変態が起こり、反強磁性層 4 全体で適切な変態を起すことができる。

【 0 2 7 4 】

そして熱処理後におけるスピバルブ型薄膜素子では、前記反強磁性層 4 と固定磁性層 3 は膜面と平行な方向に同じ等価な結晶面が優先配向し、しかも前記結晶面内に存在する、ある同じ等価な結晶軸の少なくとも一部が、反強磁性層 4 と固定磁性層 3 とで互いに異なる方向を向いているのである。

【 0 2 7 5 】

また前記反強磁性層 4 と固定磁性層 3 とを膜厚と平行な方向（図示 Z 方向）から断面としてみたときに、前記反強磁性層 4 の結晶粒界と前記固定磁性層 3 の結晶粒界は界面の少なくとも一部において不連続な状態になっている。

【 0 2 7 6 】

なお熱処理後における反強磁性層 4 には、シードレイヤ 2 2 及び固定磁性層 3 に向かうにしたがって、Mn に対する元素 X あるいは元素 X + X' の原子%の比率が、増加する領域が存在すると考えられる。

【 0 2 7 7 】

図 2 に示すスピバルブ型薄膜素子の場合では、反強磁性層 4 を上記した 3 層膜で形成してもよいが、例えば固定磁性層 3 側に接する第 1 の反強磁性層 2 3 と保護層 7 側に接する第 2 の反強磁性層 2 4 の 2 層構造で形成してもよい。図 2 では図 1 のようにシードレイヤ 2 2 が無いからである。

## 【 0 2 7 8 】

なお上記のように反強磁性層 4 を 2 層膜で形成した場合には、熱処理後における反強磁性層 4 には、固定磁性層 3 に向かうにしたがって、Mn に対する元素 X あるいは元素 X + X' の原子%の比率が増加する領域が存在するものと考えられる。

## 【 0 2 7 9 】

また図 3 のスピバルブ型薄膜素子の場合では、エクスチェンジバイアス層 1 6 を図 2 の場合と同様に 2 層膜で形成する。第 1 の反強磁性層 2 3 はフリー磁性層 1 側に接して形成し、前記フリー磁性層 1 から離れた側に第 2 の反強磁性層 2 4 を形成する。

## 【 0 2 8 0 】

また図 3 に示す反強磁性層 4 を図 1 の場合と同様に 3 層膜で形成する。熱処理を施すことにより、前記エクスチェンジバイアス層 1 6 及び反強磁性層 4 は適切な規則変態を起し、大きな交換結合磁界を得ることが可能である。

## 【 0 2 8 1 】

熱処理後における前記エクスチェンジバイアス層 1 6 には、フリー磁性層 1 に向かうにしたがって、Mn に対する元素 X あるいは元素 X + X' の原子%の比率が増加する領域が存在するものと考えられる。

## 【 0 2 8 2 】

また熱処理後における前記反強磁性層 4 には、固定磁性層 3 及びシードレイヤ 2 2 に向かうにしたがって Mn に対する元素 X あるいは元素 X + X' の原子%の比率が増加する領域が存在するものと考えられる。

## 【 0 2 8 3 】

また図 4 に示すスピバルブ型薄膜素子の製造方法では、反強磁性層 4 を図 2 の場合と同様に 2 層膜で形成する。第 1 の反強磁性層 2 3 は固定磁性層 3 側に接

して形成し、前記固定磁性層 3 から離れた側に第 2 の反強磁性層 2 4 を形成する。

#### 【 0 2 8 4 】

またエキスチェンジバイアス層 1 6 を図 1 の反強磁性層 4 の場合と同様に 3 層膜で形成する。熱処理を施すことにより、前記エキスチェンジバイアス層 1 6 及び反強磁性層 4 は適切な規則変態を起し、大きな交換結合磁界を得ることが可能である。

#### 【 0 2 8 5 】

熱処理後における前記エキスチェンジバイアス層 1 6 には、フリー磁性層 1 及びシードレイヤ 2 2 に向かうにしたがって、Mn に対する元素 X あるいは元素 X + X' の原子%の比率が増加する領域が存在するものと考えられる。

#### 【 0 2 8 6 】

また熱処理後における前記反強磁性層 4 には、固定磁性層 3 に向かうにしたがって、Mn に対する元素 X あるいは元素 X + X' の原子%の比率が増加する領域が存在するものと考えられる。

#### 【 0 2 8 7 】

図 5 に示すデュアルスピバルブ型薄膜素子の製造方法では図 1 0 に示すように、フリー磁性層 1 よりも下側に位置する反強磁性層 4 を、第 1 の反強磁性層 2 3、第 2 の反強磁性層 2 4、及び第 3 の反強磁性層 2 5 の 3 層膜で形成し、フリー磁性層 1 よりも上側に位置する反強磁性層 4 を、第 1 の反強磁性層 1 4 及び第 2 の反強磁性層 1 5 の 2 層膜で形成する。

#### 【 0 2 8 8 】

前記第 1 の反強磁性層 1 4、2 3、第 2 の反強磁性層 2 4、及び第 3 の反強磁性層 2 5 の膜厚、及び組成に関しては図 1 で説明したものと同一である。

#### 【 0 2 8 9 】

図 1 0 に示すように成膜した後、熱処理を施す。その状態は図 1 1 に表されている。図 1 1 では、フリー磁性層 1 よりも下側に形成されている反強磁性層 4 を構成する 3 層膜が組成拡散を起し、熱処理後における前記反強磁性層 4 には、固定磁性層 3 及びシードレイヤ 2 2 に向かうにしたがって、Mn に対する元素 X あ

るいは元素X + X' の原子%の比率が増加する領域が存在するものと考えられる。

#### 【0290】

またフリー磁性層1よりも上側に形成された反強磁性層4を構成する2層膜もまた組成拡散を起し、熱処理後における前記反強磁性層4には、固定磁性層3に向かうにしたがって、Mnに対する元素Xあるいは元素X + X' の原子%の比率が増加する領域が存在するものと考えられる。

#### 【0291】

次に図6に示すAMR型薄膜素子の製造方法では、エクステンジバイアス層21を図10に示すフリー磁性層1よりも図示上側に形成された反強磁性層4と同様に2層膜で形成する。前記エクステンジバイアス層21は、磁気抵抗層20と接する第1の反強磁性層14と前記磁気抵抗層20から離れた側に形成される第2の反強磁性層15とで形成する。

#### 【0292】

熱処理を施すと、前記エクステンジバイアス層21は適切な規則変態を起し、前記エクステンジバイアス層21と磁気抵抗層20との間で大きな交換結合磁界が発生する。

#### 【0293】

そして熱処理後における前記エクステンジバイアス層21には、磁気抵抗層20に向かうにしたがって、Mnに対する元素Xあるいは元素X + X' の原子%の比率が増加する領域が存在するものと考えられる。

#### 【0294】

また図7に示すAMR型薄膜素子の製造方法では、エクステンジバイアス層21を図8に示す反強磁性層4と同様に3層膜で形成する。前記エクステンジバイアス層21は、磁気抵抗層20に接する第1の反強磁性層23と、シードレイヤ22に接する第3の反強磁性層25と、前記第1及び第3の反強磁性層23、25の間に形成される第2の反強磁性層24で形成する。

#### 【0295】

熱処理を施すと、前記エクステンジバイアス層21は適切な規則変態を起し

、前記エクステンジバイアス層 2 1 と磁気抵抗層 2 0 との間で大きな交換結合磁界が発生する。

## 【 0 2 9 6 】

そして熱処理後における前記エクステンジバイアス層 2 1 には、磁気抵抗層 2 0 及びシードレイヤ 2 2 に向かうにしたがって、Mn に対する元素 X あるいは元素 X + X' の原子%の比率が増加する領域が存在するものと考えられる。

## 【 0 2 9 7 】

図 1 2 は、図 1 から図 1 1 に示す磁気抵抗効果素子が形成された読み取りヘッドの構造を記録媒体との対向面側から見た断面図である。

## 【 0 2 9 8 】

符号 4 0 は、例えば Ni Fe 合金などで形成された下部シールド層であり、この下部シールド層 4 0 の上に下部ギャップ層 4 1 が形成されている。また下部ギャップ層 4 1 の上には、図 1 ないし図 7 に示す磁気抵抗効果素子 4 2 が形成されており、さらに前記磁気抵抗効果素子 4 2 の上には、上部ギャップ層 4 3 が形成され、前記上部ギャップ層 4 3 の上には、Ni Fe 合金などで形成された上部シールド層 4 4 が形成されている。

## 【 0 2 9 9 】

前記下部ギャップ層 4 1 及び上部ギャップ層 4 3 は、例えば Si O<sub>2</sub> や Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (アルミナ) などの絶縁材料によって形成されている。図 1 2 に示すように、下部ギャップ層 4 1 から上部ギャップ層 4 3 までの長さがギャップ長 G 1 であり、このギャップ長 G 1 が小さいほど高記録密度化に対応できるものとなっている。

## 【 0 3 0 0 】

本発明では反強磁性層 4 の膜厚を小さくしてもなお大きな交換結合磁界を発生させることができる。よって磁気抵抗効果素子の膜厚を従来に比べて小さくすることができ、狭ギャップ化により高記録密度化に対応可能な薄膜磁気ヘッドを製造することが可能になっている。

## 【 0 3 0 1 】

なお本発明では、図 1、図 3、図 4、図 5 及び図 7 において反強磁性層 4 (ま

たはエキスチェンジバイアス層 1 6 あるいは磁気抵抗層 2 0) の下側にシードレイヤ 2 2 を形成した実施例を載せたが、この形態に限定するものではない。

### 【0 3 0 2】

また本発明では、膜厚方向と平行な方向に切断した切断面において、反強磁性層 4 の結晶粒界と強磁性層の結晶粒界とが界面の少なくとも一部で不連続な状態となっているが、この場合、前記反強磁性層及び強磁性層の結晶配向は、膜面と平行な方向に異なる結晶面が優先配向していてもかまわない。このような場合でも反強磁性層は熱処理によって適切な規則変態を起し大きな交換結合磁界を得ることが可能である。

### 【0 3 0 3】

#### 【実施例】

本発明では、以下に記載する膜構成のスピバルブ膜を形成し、反強磁性層を構成する P t M n 合金膜の P t 量を変化させながら、前記 P t 量と交換結合磁界 (H e x) との関係を調べた。

### 【0 3 0 4】

膜構成は下から、

S i 基板／アルミナ／下地層：T a ( 3 n m) ／シードレイヤ：N i F e ( 3 n m) ／反強磁性層：P t <sub>x</sub> M n <sub>100-x</sub> ( 1 5 n m) ／固定磁性層：[ C o ( 1 . 5 n m) ／R u ( 0 . 8 n m) ／C o ( 2 . 5 n m) . ] ／非磁性中間層：C u ( 2 . 3 n m) ／フリー磁性層：[ C o ( 1 n m) ／N i F e ( 3 n m) ] ／バックド層：C u ( 1 . 5 n m) ／保護層：T a ( 3 n m)

であり、各層に記載された括弧書きの数値は膜厚を示している。

### 【0 3 0 5】

上記膜構成のスピバルブ膜を成膜した後、2 0 0 ℃以上 2 時間以上の熱処理を施し、交換結合磁界を測定した。その実験結果を図 1 3 に示す。

### 【0 3 0 6】

図 1 3 に示すように、P t 量 X が約 5 0 ( a t %) ～ 5 5 ( a t %) 程度まで増加すると、交換結合磁界 (H e x) も増加することがわかる。また前記 P t 量 X が約 5 5 ( a t %) 以上になると交換結合磁界は徐々に減少することがわかる

## 【0307】

本発明では、交換結合磁界が  $1.58 \times 10^4$  (A/m) 以上得られる場合を好ましい Pt 量とし、図 13 に示す実験結果から好ましい Pt 量を 45 (at %) 以上 60 (at %) 以下と設定した。

## 【0308】

また本発明では交換結合磁界が  $7.9 \times 10^4$  (A/m) 以上得られる場合をより好ましい Pt 量とし、図 13 に示す実験結果からより好ましい Pt 量を 49 (at %) 以上 56.5 (at %) 以下と設定した。

## 【0309】

上記のように Pt 量によって交換結合磁界の大きさに変化が現れるのは、Pt 量を変化させることによって反強磁性層と強磁性層（固定磁性層）との界面の状態が変化するためであると考えられる。

## 【0310】

ここで Pt 量は多くなればなるほど反強磁性層の格子定数は大きくなることがわかっている。このため Pt 量を多くすることによって反強磁性層と強磁性層との格子定数の差を広げることができ、前記反強磁性層と強磁性層との界面を非整合状態にしやすいことができる。

## 【0311】

一方、上記した膜構成のように反強磁性層の下側にシードレイヤを形成することによって前記シードレイヤ上に形成される反強磁性層等の各層の結晶配向を、前記シードレイヤと同様に膜面と平行な方向に [111] 面を優先配向させやすくなる。

## 【0312】

また Pt 量は多ければ多いほど良いわけではない。Pt 量を多くしすぎると前記反強磁性層は熱処理を施しても適切な規則変態を起すことができないからである。

## 【0313】

本発明では、反強磁性層の下側にシードレイヤを敷いたこと、及び反強磁性層

を構成する Pt 量を規則変態を起しやすく且つ強磁性層との界面を非整合状態に保ちやすい組成で形成したことによって、熱処理を施すと前記反強磁性層は、強磁性層との界面で非整合状態を保ちながら適切な規則変態を起し、熱処理を施した後の状態では、前記反強磁性層と強磁性層は膜面と平行な方向に同じ等価な結晶面が優先配向し、且つ前記結晶面内に存在する、ある同じ等価な結晶軸の方向の少なくとも一部が前記反強磁性層と強磁性層とで互いに異なる方向を向く結晶配向となっているのである。

#### 【0314】

また前記反強磁性層と強磁性層とを膜厚と平行な方向から切断した切断面を観測すると、前記反強磁性層の結晶粒界と強磁性層の結晶粒界とが、前記反強磁性層と強磁性層との界面の少なくとも一部で不連続な状態となっているのである。

#### 【0315】

##### 【発明の効果】

以上詳述したように本発明における交換結合膜では、反強磁性層と強磁性層の前記界面と平行な方向に配向する結晶面は、互いに同じ面が優先配向し、前記結晶面内に存在する、ある同じ結晶軸の少なくとも一部が、前記反強磁性層及び強磁性層とで互いに異なる方向を向いていることを特徴とするものである。

#### 【0316】

このような結晶配向が生じる場合には、前記反強磁性層は熱処理によって適切な規則変態を起しており、従来に比べて大きな交換結合磁界を得ることができる。

#### 【0317】

また本発明では、前記反強磁性層の下側にシードレイヤを形成することが好ましい。前記シードレイヤを設けることで前記シードレイヤ上に形成される反強磁性層及び強磁性層の結晶配向を膜面と平行な方向に同じ結晶面で優先配向させやすくなる。また反強磁性層及び強磁性層は膜面と平行な方向に同じ結晶面が優先配向すると、抵抗変化率を大きくすることが可能である。

#### 【0318】

上記した交換結合膜は様々な磁気抵抗効果素子に適用することができ、前記交



換結合膜を有する磁気抵抗効果素子であると、今後の高記録密度化に適切に対応することが可能になる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の第 1 実施形態のシングルスピバルブ型磁気抵抗効果素子の構造を A B S 面側から見た断面図、

【図 2】

本発明の第 2 実施形態のシングルスピバルブ型磁気抵抗効果素子の構造を A B S 面側から見た断面図、

【図 3】

本発明の第 3 実施形態のシングルスピバルブ型磁気抵抗効果素子の構造を A B S 面側から見た断面図、

【図 4】

本発明の第 4 実施形態のシングルスピバルブ型磁気抵抗効果素子の構造を A B S 面側から見た断面図、

【図 5】

本発明の第 5 実施形態のデュアルスピバルブ型磁気抵抗効果素子の構造を A B S 面側から見た断面図、

【図 6】

本発明の第 6 実施形態の A M R 型磁気抵抗効果素子の構造を A B S 面側から見た断面図、

【図 7】

本発明の第 7 実施形態の A M R 型磁気抵抗効果素子の構造を A B S 面側から見た断面図、

【図 8】

図 1 に示す磁気抵抗効果素子の成膜段階の状態を示す模式図、

【図 9】

図 8 に示す積層膜に熱処理を施した後の前記積層膜の構造を示す模式図、

【図 1 0】

図 5 に示す磁気抵抗効果素子の成膜段階の状態を示す模式図、

【図 1 1】

図 1 0 に示す積層膜に熱処理を施した後の前記積層膜の構造を示す模式図、

【図 1 2】

本発明における薄膜磁気ヘッド（再生ヘッド）の構造示す部分断面図、

【図 1 3】

反強磁性層（PtMn 合金膜）の Pt 量を変化させた場合における、前記 Pt 量と交換結合磁界（ $H_{ex}$ ）との関係を示すグラフ、

【図 1 4】

本発明における交換結合膜の反強磁性層と強磁性層との結晶配向を模式図的に示した図、

【図 1 5】

比較例における交換結合膜の反強磁性層と強磁性層との結晶配向を模式図的に示した図、

【図 1 6】

本発明におけるスピバルブ膜の膜面と平行方向からの透過電子線回折像、

【図 1 7】

比較例におけるスピバルブ膜の膜面と平行方向からの透過電子線回折像、

【図 1 8】

図 1 6 に示す透過電子線回折像の部分模式図、

【図 1 9】

図 1 7 に示す透過電子線回折像の部分模式図、

【図 2 0】

本発明における反強磁性層の膜面と垂直方向からの透過電子線回折像の模式図、

【図 2 1】

本発明における強磁性層の膜面と垂直方向からの透過電子線回折像の模式図、

【図 2 2】

図 2 0 及び 2 1 の透過電子線回折像を重ねあわせた模式図、

【図 2 3】

比較例における反強磁性層の膜面と垂直方向からの透過電子線回折像の模式図、

【図 2 4】

比較例における強磁性層の膜面と垂直方向からの透過電子線回折像の模式図、

【図 2 5】

図 2 3 及び 2 4 の透過電子線回折像を重ねあわせた模式図、

【図 2 6】

本発明におけるスピバルブ型薄膜素子を膜厚と平行な方向から切断した際の前記切断面の透過電子顕微鏡写真、

【図 2 7】

比較例におけるスピバルブ型薄膜素子を膜厚と平行な方向から切断した際の前記切断面の透過電子顕微鏡写真、

【図 2 8】

図 2 6 に示す透過電子顕微鏡写真の部分模式図、

【図 2 9】

図 2 7 に示す透過電子顕微鏡写真の部分模式図、


【符号の説明】

- 1 フリー磁性層
- 2 非磁性中間層
- 3 固定磁性層（強磁性層）
- 4 反強磁性層
- 5 ハードバイアス層
- 6 下地層
- 7 保護層
- 8 導電層
- 1 4、2 3 第 1 の反強磁性層
- 1 5、2 4 第 2 の反強磁性層
- 1 6、2 1 エクスチェンジバイアス層
- 1 7、2 6 絶縁層
- 1 8 軟磁性層（S A L 層）


- 1 9 非磁性層 (SHUNT層)
- 2 0 磁気抵抗層 (MR層)
- 2 2 シードレイヤ
- 2 5 第 3 の反強磁性層
- 4 2 磁気抵抗効果素子

【書類名】 図面


【図 1】



【図 2】




【図 3】




【図 4】

図 4




【図 5】

図 5






【図 6】




【図 7】




【図 8】

図 8




【図 9】

図 9




【図 1 0】

図 10




【図 11】


図 11



【図 12】




【図 13】



膜構成： Si 基板 / アルミナ / Ta (3nm) / NiFe  
 (3nm) / PtMn (15nm) / Co  
 (1.5nm) / Ru (0.8nm) / Co  
 (2.5nm) / Cu (2.3nm) / Co  
 (1nm) / NiFe (3nm) / Cu (1.5nm) / Ta (3nm)


【図 1 4】

図 14



【図 1 5】

図 15



【図 1 6】




図 16

PtMn及びfcc-Co(Pin層)を含むPin/Cu/Free/Backed層部(Co/Ru/Co/Cu/Co/NiFe/Cu部)の{111}面の回折斑点は膜厚方向の同一直線上に乗っている。即ちPtMnの{111}面の法線方向とPin/Cu/Free/Backed層部の{111}面の法線方向はともに膜厚方向に一致している。

しかし、上記とは別の等価な{111}面、即ち、例えば上記の膜面と平行な{111}面を具体的に( $\bar{1}\bar{1}1$ )面と指数付けした場合、これと $70.5^\circ$ の角度をなし、膜面と平行な関係にない( $\bar{1}\bar{1}1$ )面の回折斑点に着目すると、PtMnとPin/Cu/Free/Backed層部のそれぞれの( $\bar{1}\bar{1}1$ )面の回折斑点は回折図形中心(電子線中心)を通る同一直線上にはない。即ち膜面平行方向以外の結晶面についてはPtMnとPin層の結晶面が平行関係を持っていない。

【図 1 7】





図 17

PtMn及びfcc-Co(Pin層)を含むPin/Cu/Free/Backed層部(Co/Ru/Co/Cu/Co/NiFe/Cu部)の{111}面の回折斑点が膜厚方向の同一直線上に乗っているばかりでなく、膜厚方向以外の方向にある{200}回折斑点も両者が中心を通る同一直線上に乗っている。これら以外の回折斑点についても全て同様であり、相似形の関係にあるPtMnとPin/Cu/Free/Backed層部の2つの回折図形を、方向を一致させて重ねた図形となっている。(PtMnの回折図形がPin/Cu/Free/Backed層部のその約9割縮小された形となっているのはPtMnの格子定数が約1割大きいからである。)従って、PtMnとPin/Cu/Free/Backed層部は結晶学的に完全な整合関係、即ちエピタキシャルな関係にあることがわかる。




【図 18】

図 18




【図 19】

図 19




【図 2 0】

図 20




【図 2 1】


図 21



【図 2 2】




【図 2 3】




【図 2 4】

図 24




【図 2 5】

図 25




【図 26】

図 26




【図 27】


図 27



【図 2 8】



【図 2 9】



【書類名】 要約書

【要約】

【目的】 耐食性に優れた反強磁性材料として P t M n 合金膜が知られているが、前記 P t M n 合金膜を反強磁性層として使用しても、結晶粒界の状態によって交換結合磁界は小さくなることがわかった。

【構成】 本発明では、反強磁性層（P t M n 合金膜）に形成された結晶粒界と、強磁性層に形成された結晶粒界が、界面の少なくとも一部で不連続な状態になっている。これによって前記反強磁性層は熱処理を施すことによって適切な規則変態を起しており、従来に比べて大きな交換結合磁界を得ることが可能である。

【選択図】 図 2 8

【書類名】 手続補正書

【整理番号】 001057AL

【提出日】 平成12年 8月14日

【あて先】 特許庁長官殿

【事件の表示】

    【出願番号】 特願2000-209462

【補正をする者】

    【識別番号】 000010098

    【氏名又は名称】 アルプス電気株式会社

    【代表者】 片岡 政隆

【代理人】

    【識別番号】 100085453

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 野▲崎▼ 照夫

【手続補正 1】

    【補正対象書類名】 明細書

    【補正対象項目名】 0 3 0 7

    【補正方法】 変更

    【補正の内容】 1

【手続補正 2】

    【補正対象書類名】 明細書

    【補正対象項目名】 0 3 0 8

    【補正方法】 変更

    【補正の内容】 2

【手続補正 3】

    【補正対象書類名】 図面

    【補正対象項目名】 図 1 3

    【補正方法】 変更

    【補正の内容】 3



【プルーフの要否】 要

【 0 3 0 7 】


本発明では、交換結合磁界が  $1.58 \times 10^4$  (A/m) 以上得られる場合を好ましい Pt 量とし、図 13 に示す実験結果から好ましい Pt 量を 45 (at %) 以上 60 (at %) 以下と設定した。

【 0 3 0 8 】

また本発明では交換結合磁界が  $7.9 \times 10^4$  (A/m) 以上得られる場合をより好ましい Pt 量とし、図 13 に示す実験結果からより好ましい Pt 量を 49 (at %) 以上 56.5 (at %) 以下と設定した。

【図 13】

図 13



膜構成: Si 基板 / アルミナ / Ta (3nm) / NiFe  
 (3nm) / PtMn (15nm) / Co  
 (1.5nm) / Ru (0.8nm) / Co  
 (2.5nm) / Cu (2.3nm) / Co  
 (1nm) / NiFe (3nm) / Cu (1.5nm) / Ta (3nm)

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000010098]

1. 変更年月日 1990年 8月27日  
[変更理由] 新規登録  
住 所 東京都大田区雪谷大塚町1番7号  
氏 名 アルプス電気株式会社